

Produktdatablad

GjøcoPur TL Matt



GjøcoPur TL Matt er en løsemiddelfri, matt polyuretan toppstrøk med god slitestyrke, ripefasthet og UV stabilitet. GjøcoPur TL Matt er beregnet som toppstrøk til bruk på betong, tre og herdeplast. Produktet kan benyttes direkte på betong. Kan brekkes til ønsket farge. GjøcoPur TL Matt kan benyttes både som en- og tokomponent.

Revidert

14.02.25

Symboler



Bruksområder

Industrigulv
Parkeringsdekker
Ramper
Lager/produksjon
Korridorer
Laboratorier/teknisk rom
Sykehus/institusjoner
Utstillingslokaler/butikker

Tekniske data

Farger:	Base hvit og base klar, kan blandes i mange farger.	
Glans:	Matt 05	
Blandingsforhold:	<u>Base hvit:</u> Sett å 5,75 kg: 5 kg del A 0,75 kg del B	<u>Base klar:</u> Sett å 4,3 kg: 3,55 kg del A 0,75 kg del B
Påføringsmetode:	Påføres med rull eller airless sprøyte.	
Rengjøringsmiddel:	Xylen eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Varmt vann kan benyttes men best resultat oppnås ved bruk av løsemiddel. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.	
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.	
Forbruk:	Ca. 0,1 – 0,15 kg/m ²	
Tørketid (20 °C, 50% R.H.):		
Støvtørr:	6 timer	
Tåler gangtrafikk:	24 timer	
Minimum påføringstemp. °C:	Fra +12 °C til +30 °C i underlag og luft, og minst 3 °C over gjeldende duggpunkt.	
Herdetid:	6 døgn	
Holdbarhet:	18 måneder i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.	

Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulvrens. Maks restfuktighet i underlaget 4 %. Overflatetemperaturen må være minst +12 °C ved påføring, og være minst 3 °C over gjeldene duggpunktet.
Bruksmåte	Del A og del B bør ha en temperatur over +12 °C ved blanding. Rør først opp del A med langsam gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med rull eller airless sprøyte, med en tykkelse på 0,1 – 0,15 kg/m² per strøk. GjøcoPur TL Matt kan påføres flere lag dersom man ønsker sterkere og mer slitesterk toppstrøk. Kan benyttes direkte på betong, flere strøk enn normalt kan være nødvendig avhengig av underlagets porøsitet. Herdetid: GjøcoPur TL Matt er ferdig herdet etter 6 døgn, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd.
Lagring	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende produkt skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet produkt kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, da det kan være lokale variasjoner. 
Øvrig Informasjon	Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til farge- og glansforskjeller.
Sikkerhet	Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

