

Produktdatablad

GjøcoPur TL Matt



GjøcoPur TL Matt är en lösningsmedelfri, matt polyuretan toppstryk som har bra slitstyrka, reptålighet och UV-stabilitet. GjøcoPur TL Matt är avsedd som toppstryk för användning på betong, trä och härdplast. Produkten kan användas direkt på betong och kan blandas till önskad färg. GjøcoPur TL Matt kan användas både som en- och tvåkomponentsprodukt.

Reviderad:

27.02.2025

Symboler



Användningsområden

Industrigolv
Parkeringsdäck
Ramper
Lager/produktion
Korridorer
Laboratorier/tekniska rum
Sjukhus/institutioner
Utställningslokaler/butiker

Färger:	Bas vit och bas klar, kan blandas i många färger.	
Glans:	Matt 05	
Blandningsförhållande:	Bas vit: Sats på 5,75 kg: 5 kg del A 0,75 kg del B	Bas klar: Sats på 4,3 kg: 3,55 kg del A 0,75 kg del B
Appliceringsmetod:	Appliceras med rulle eller airless spruta.	
Rengöringsmedel:	Vatten eller annat rengöringsmedel för polyuretan. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt.	
Förtunning:	Produkten får inte spädas.	
Förbrukning:	Ca. 0,1 – 0,15 kg/m ²	
Torktid (20 °C, 50% RF):		
Stövtorr:	6 timmar	
Gångbar:	24 timmar	
Minsta appliceringstemperatur:	Från +12 °C till +30 °C för ytan och luft, och minst 3 °C över aktuell daggpunkt.	
Härningstid:	6 dagar	
Hållbarhet:	18 månader i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.	

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, rent, torrt och fritt från fett. Rengör med Gjøco Husvask eller Gjøco Golvrengöring. Maximal restfuktighet i underlaget är 4 %.

	Yttemperaturen måste vara minst +12 °C vid applicering och minst 3 °C över aktuell daggpunkt.
Användning	<p>Del A och del B bör ha en temperatur över +12 °C vid blandning. Rör först upp del A med långsamtgående bormaskin, och tillsätt sedan del B. Blanda väl i minst 3 minuter till en homogen blandning. Blandningen måste användas omedelbart. Appliceras med roller eller airless-spruta, med en skiktjocklek på 0,1–0,15 kg/m² per lager. GjøcoPur TL Matt kan appliceras i flera lager om ett starkare och mer slitstarkt toppskikt önskas. Kan användas direkt på betong, men fler lager än normalt kan behövas beroende på underlagets porositet.</p> <p>Härddningstid GjøcoPur TL Matt är fullständigt härdad efter 6 dygn och får inte utsättas för vatten, kemikalier eller mekaniskt slitage innan full härdning uppnåtts.</p>
Lagring	Produkten ska förvaras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska vara väl försluten och förvaras torrt vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	<p>Flytande epoxi får inte hällas ut i avlopp eller naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Härdat material kan lämnas på miljöstationen som restavfall, men det rekommenderas att kontakta aktuell miljöstation för specifika råd, då lokala variationer kan förekomma.</p> 
Övrig information	Färgen tål inte frost. Använd inte olika batchnummer på samma lager; detta kan orsaka färg- och glansskillnader.
Säkerhet	Produkten kan orsaka kontaktallergi och lämpliga handskar, arbetskläder och skyddsglasögon ska användas. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.
<p>Informationen i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna försäljnings-, leverans- och serviceregler, om inget annat avtalats skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.</p>	
Kontaktinformation	<p>Gjøco AS avd. Galterud Sagmoen 100, NO-2223 Galterud Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no</p> 