

# FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

## Gjøco Hardvoksolje



Gjøco Hardvoksolje er en høj kvalitets overfladebehandling baseret på naturlige olier og hårde vokse til indendørs brug på massivt træ- og parketgulve. Gjøco Hardvoksolje giver en mat, vandbestandig og slidstærk overflade, som fremhæver de naturlige nuancer og strukturen i træet. Kan blandes i forskellige farver.

Gjøco Hardvoksolje er velegnet til brug på nye eller nedslibede trægulve og på nedslibede parketgulve, samt til vedligeholdelse af tidligere hardvoksolieerede flader. Produktet kan også anvendes på nyt eller nedslibet træværk som detaljer, bordplader og møbler.

Revideret: 07.02.2025

<b>Brugsmåde</b>	<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt og have en minimumstemperatur på +15°C.
	<b>Påføringsmetode:</b>	Maskinelt med poleringsmaskine. Manuelt: Lakpensel eller korbørstet rulle og lakpensel.
	<b>Fortynder:</b>	White Spirit, fortynding er normalt ikke nødvendig.
	<b>Opbevaring:</b>	Skal opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn.
	<b>Transport:</b>	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.
	<b>Indeklima / emission:</b>	Produktet afgiver svag emission.
<b>Tekniske data og sikkerhed</b>	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> . VOC: EU's grænseværdi for produktet (kat. A/a): 500 g/l (2010). Produktet indeholder <500 g/l VOC.	
<b>Vedligehold</b>	<b>Rengøring:</b>	Til rengøring før omlakering anbefales det at bruge et alkalisk rengøringsmiddel som Gjøco Interiør eller Husvask. Følg brugsanvisningen på produktet. Nymalede flader bør ikke vaskes før efter 4 uger. Brug gerne mikrofiberklude med rent vand eller let sæbevand. Temperaturen på vaskevandet bør ikke overstige +40°C, og pH bør ikke overstige 9. Brug af rengøringsmidler med slibemidler kan beskadige overfladen. Rengøringen udføres, så der ikke opstår skjolder. Rengøringen udføres efter skøn. Malingsfilmen slides hurtigere ved stor rengøringsbelastning.

**Vedligeholdelsesintervaller:** Malingsfilmen påvirkes af mekanisk slid og vil afhænge af belastningen. Vedligeholdelsesintervallet varierer derfor efter behov.

#### Affaldshåndtering

Produktet klassificeres som farligt affald og skal afleveres til godkendt modtagepunkt for farligt affald. Produktet må ikke hældes ud i miljøet, kloak eller vand. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtagepunkt. Se øvrige forskrifter for farligt affald.



#### Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes et andet produkt, skal det dokumenteres, at det er kompatibelt med den tidligere anvendte maling. Reparationer bør udføres, så de ikke adskiller sig synligt fra tidligere behandlinger. Ved genmaling eller farveskift anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma for vejledning.

#### Behandlet flade / type underlag

Malet i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner og er automatisk ugyldigt 5 år efter udgivelsesdatoen.

#### Kontaktinformation

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
Telefon: +47 712 91 700  
E-mail: office@gjoco.no

