

# Produktdatablad

## Gjøco Hardvoksolje



Gjøco Hardvoksolje er en overfladebehandling i høj kvalitet baseret på naturlige olier og hårde vokstyper til indendørs brug til massive trægulve og parketgulve. Gjøco Hardvoksolje giver en mat, vandbestandig og slidstærk overflade, som fremhæver de naturlige nuancer og strukturen i træet. Kan blandes i forskellige farver.

Gjøco Hardvoksolje er velegnet til brug på nye eller nedslebne trægulve og på nedslebne parketgulve samt til vedligeholdelse af flader, der tidligere er behandlet med hårdvoksolie. Produktet kan også anvendes på nyt eller nedslebet træværk som detaljer, bordplader og møbler.

Revidert 06.03.2024

Symboler



### Tekniske data


Type:	Alkydoliebaseret
Farve:	Klar, kan blandes i forskellige farver.
Glans:	Mat 5 – 8, afhængig af påføringsmetode.
Litervægt:	Ca. 0,9 kg/l
Tørstof:	Ca. 35 volum%
Påføringsmetode:	Maskinelt med poleringsmaskine. Manuelt: Lakpensel eller korthåret rulle og lakpensel.
Fortynding / rengøringsmiddel:	White Spitit. Olien skal ikke fortyndes.
Anbefalet forbrug:	Ca. 15-25 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlag og påføringsmetode.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	8 time
Overmalingsinterval, minimum:	24 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	+15 °C

### Forbehandling ubehandlet underlag

Underlaget skal være rent og tørt. Vask med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Eventuel fiberrejsning og ujævnheder slibes væk. Fjern slibestøv omhyggeligt.

### Forbehandling tidligere hårdvoksolierede flader

Underlaget skal være rent og tørt. Fjern fedt, voks og sæberester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Underlaget matslibes med slibepapir nr. 150-180. Vær omhyggelig ved slibning mellem stavene for at undgå sprækkedannelse (afskalning). Støvsug og tør derefter fladen over med en mikrofiberklud. Tidligere

	hårdvoksolierede flader med dybe revner og skader bør slibes ned til bart træværk.
<b>Forarbejde tidligere lakerede og malede flader</b>	Fjern fedt, voks og sæberester med Gjøco Gulvrens eller Gjøco Interiørvask. Derefter slibes underlaget ned til bart træværk/parket. Brug slibemaskine for at sikre en jævn og grundig slibning. Afslut med korn 180. Støvsug grundigt for at fjerne slibestøv, og tør fladen over med en fnugfri, let fugtet klud. På tidligere lakerede/olierede flader bør vedhæftning og forenelighed testes før påføring af Gjøco Hårdvoksolie.
<b>Anvendelsesmåde</b>	Det anbefales at farve og finish testes ved prøvopåføring for at se, om resultatet bliver som ønsket. Hårdvoksolien påføres i træets længderetning. Påfør 2 strøg på nye og nedslebne flader. På tidligere hårdvoksolierede flader anbefales mindst 1 strøg. Påføringsmetoden vil påvirke finishen. Resultatet på gulve bliver ofte flottest ved maskinel påføring, hvor overskydende olie poleres i underlaget og tørres væk. På små gulve og flader kan poleringen udføres manuelt. Ved påføring med pensel bliver farven stærkere end ved maskinel påføring.
<b>Manuel påføring</b>	Omrøres godt før og under arbejdet. Hårdvoksolien påføres feltvis. Påfør hårdvoksolien i træets længderetning i jævne og tynde strøg med lakpensel påsat forlængerskaft eller en korthåret rulle til glatte flader. Stryg efter med lakpensel i hele gulvbrættets længderetning. Påføres feltvis 2-3 brædder ad gangen, til underlaget er færdigt olieret. Eventuel fiberrejsning slibes let ned med sandpapir nr. 180. Olien må ikke danne en lakfilm på overfladen, da tykke lag vil føre til efterfølgende tørring.
<b>Maskinel påføring</b>	Omrøres godt før og under arbejdet. Hæld en passende mængde hårdvoksolie på gulvet, og arbejd olien ned i træet med hvid eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskydende hårdvoksolie med poleringsmaskinen, og tilføj mere efter behov. Poler den færdigt olierede flade med en tør gulvklud under paden. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en fin finish. Ved behandling af store flader bør arbejdet deles op i mindre felter á 5-6 m <sup>2</sup> .
<b>Vedligeholdelse</b>	Ved daglig renholdelse anbefales støvsugning og tørmopning.
<b>Opbevaring</b>	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende maling må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt farligt affaldsindsamlingssted. Tom, ren og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse. Se også regler om farligt affald.
	
<b>Øvrige informationer</b>	Forskellige batchnumre sammenblandes for at undgå glansforskelle. Omrøres godt før og under anvendelse. Udsæt ikke underlaget for kraftig belastning (vandsprøjt, tunge møbler m.m.) den første uge efter behandling. Vandsprøjt o.l. tørres straks op. For mere udførlige informationer, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad på <a href="http://www.gjoco.no">www.gjoco.no</a> Nattemasse (MS-fuge) o.lign. i skibsgulve kan påvirke oliens tørretid. Påfør prøvestrøg. Det er ikke nødvendigt at forsegle overfladen med klar lak, men hvis det ønskes, kan Gjøco Klarlakk Oljebasert anvendes. Det anbefales ikke at bruge Gjøco Klarlakk Vanntynnbar. Påfør altid prøvestrøg. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

---

**Sikkerhed**

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.  
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet  
indeholder: <500 g/l VOC.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

