

Gjøco Proff Heft er en vanntynnet akrylgrunning med god vedheft til de fleste underlag. Grunningen er luktsvak, tørker raskt og har gode påføringsegenskaper.

Benyttes på underlag som bygningsplater, treverk, laminat, tidligere malte flater i tørre rom.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Akrylbasert grunning
Farge:	Hvit
Glans:	Matt 05

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35-40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0.53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 timer
Overmalingsintervall, min:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere malte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir og avstøves.

Bygningsplater kan være overflatebehandlet med voks e.l., sjekk vedheft. Ved bruk på fliser og plast kontrolleres hefteevne ved å foreta prøveoppstrøk.

Bruksmåte

Påføres jevnt og fyldig. Arbeid raskt og unngå å gå tilbake til halvtørr maling. På underlag hvor det kreves slett og glatt overflate, anbefales det å bruke en egnet pensel til etterstryking.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Gjøco Proff Heft er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

ØVRIG INFORMASJON

Eventuell opplyst røres godt inn før bruk.

Påføringsstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk.

Emballasjestørrelser: 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <3 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS