

Produktdatablad

Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk



Gjøco Proff Tak/Loft Primadekk er en luktsvak, løsemiddelfri, vanntynnet og refleksfri PVA-dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom. Anvendes som grunning og toppstrøk i tak av bygningsplater, puss, betong, vev og sandsparkel.

Revidert 12.01.2024

Symboler





Tekniske data

Type:	PVA-dispersjonsmaling
Farge:	S0500N
Glans:	Matt 1-3
Litervekt:	Ca. 1,38 g/l
Tørrstoff:	Ca.40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8 - 10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5°C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask, og skyll godt med rent vann. Glatte underlag mattes ned med sandpapir. Misfargede flater grunnes med Gjøco Proff Isolør for å hindre gjennomslag. Ubehandlet mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag

	skrapes, børstes, og seises med Gjøco Primer for mur og betong før påføring av Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk.
Bruksmåte	Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov. På sugende underlag kan det være nødvendig med flere strøk for å unngå skjolder.
Miljømerking	Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømerket Svanen. 
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 9 L
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <10 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

