

# Produktdatablad

## Proff Uno



Gjøco Proff Uno er en lugtsvag, vandfortyndbar ren akrylmaling til indendørs brug. Den har en god dækkeevne og giver en slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Velegnet som vægmaling. Anvendes på bygningsplader, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m.

Revidert 21.08.2024

Symboler





### Tekniske data

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Base hvid, A, B og C
Glans:	Leveres i glans 5, 7, 10 og 20
Viskositet:	70 – 90 P
Litervægt:	Ca. 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	8 – 12 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65 – 80°
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Først helt gennemhærdet efter 4 uger. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Proff Heft. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolør for at forhindre gennemslag. Ubehandlet

	gammel mur og tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skrubes, børstes, og grundes med Gjøco Murseis.
<b>Anvendelsesmåde</b>	Gjøco Proff Uno er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder. Brug gerne en rulle med forlængerskaft, da det så er nemmere at undgå skjolde. For at få et jævnt resultat anbefales det at rulle hele længder i samme retning på hele væggen.
<b>Farve</b>	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
<b>Opbevaring</b>	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
<b>Miljømerking</b>	Gjøco Proff Uno er godkendt af Miljømærkning Norge og opfylder kravene til Svanen miljømærke.  Produktet er testet i overensstemmelse med testkravene stillet af BREEAM-NOR. Produktet opfylder BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Proff Uno indeholder ingen stoffer på A20-listen.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende lak og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden håndtag kan afleveres som plastaffald. 
<b>Øvrige informationer</b>	Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 2,7 L og 9 L, afhængig af glansniveau.
<b>Sikkerhed</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet indeholder: <1 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktinformasjon**  
**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

