

Produktdatablad

Gjøco Metallgrunning Vanntynnet



Gjøco Metallgrunder er en specialemlusionsprimer med rusthæmmende egenskaber og god vedhæftning til de fleste typer metalunderlag såsom jern, stål, zink, bølgeblek, galvaniseret stål og aluminium. Overmales med Gjøco Emaljelak eller anden maling beregnet til toplag. Kan anvendes både indendørs og udendørs som primer på jernkonstruktioner, tanke, bølgeblek, landbrugsredskaber, maskiner, metalhegn m.m.

Revidert 20.01.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar primer baseret på specialemlusion
Farve:	Hvidpigmenteret
Glans:	Mat 6-9
litervægt:	Ca. 1,22 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte (sprøjtning bør udføres af professionelle)
Fortynder/Rengøringsmiddel:	Vand, rengøres med sæbe og vand
Anbefalet forbrug	8-10 m ² /liter afhængigt af underlaget
Vejledende data for højtrykssprøjte	
Dyse:	0,53 mm / 0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Maletryk:	MPa 15 / 150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Støvtør:	2 timer
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C (Lavere temperaturer forlænger tørretiden)

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Fjern rust, løs maling, olie, snavs m.m. Alle synlige rustflader skal børstes grundigt til bart metal. Gammel maling, der sidder godt fast, behøver ikke at blive fjernet. Alle overflader rengøres med Gjøco

	Kraftvask og skylles grundigt med rent vand. Følg brugsanvisningen på emballagen.
Anvendelse	Påføres jævnt og fyldigt. Arbejd hurtigt og undgå at male over halvtør maling. På underlag, hvor en glat overflade kræves, anbefales det at efterstryge med en egnet pensel. Skal overmales med et egnet toplag, såsom Gjøco Emaljelak, Herregård Maximal eller Herregård Supermax til udendørs brug eller Gjøco Fashion til indendørs brug.
Opbevaring	Luk låget tæt efter brug for at forhindre spild og udtørring. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Produktet må ikke hældes i kloakken eller i naturen, men skal afleveres til et godkendt modtagested for farligt affald. Tom, ren og tør emballage skal afleveres til et godkendt modtagested. 
Øvrig information	Underlaget skal være fast, rent og tørt før maling. Påføringstemperaturen i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Rør grundigt om før brug. Luk låget tæt for at forhindre spild og udtørring. For mere detaljeret information, se sikkerheds- og teknisk datablad. Emballagestørrelser: 0,75 og 3 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Da vores produkter betragtes som halvfabrikata, og anvendelsesforholdene ofte er uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no

