

# PROFF VEGGLIM EKSTRA



Proff Vegglim Ekstra er et vanntynnbart lim for kraftige tapeter som vev, vinyl, tapet med fiber bakside, non-woven og tekstil. Lett å påføre, har ekstra god klebeevne og lang monteringstid.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Etylvinylacetatemulsjon
Farge:	Hvit
pH:	Ca. 7
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,02
Løselighet i vann:	100 %
Tørrstoff, volum %	Ca. 20

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Forbruk:	3-5 m <sup>2</sup> /liter, grovere underlag og grovere tapet som glassfibervev kan kreve mer lim.
Monteringstid:	10-30 min. avhengig av temperatur, luftfuktighet og type tapet.
Påføringstemperatur:	Minst over +18°C i luft og underlag.
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Overmalbar (23 °C, 50% R.H.):	Min. 24 timer.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være jevnt, rent og tørt. Gammel vinyltapet og løstsittende tapet fjernes. Tidligere malte flater rengjøres med Gjoco Interiørvask eller egnet rengjøringsmiddel og vaskes med rent vann. Blanke og halvblanke overflater mattes med slipepapir. Sår og ujevnheter sparkles. Sterkt sugende underlag (mur etc.) grunnes med limet tilsatt 10-15 % vann.

### Påføring

Proff Vegglim Ekstra påføres underlaget med pensel eller rull. Stryk tapetet eller veven godt mot underlaget slik at luften presses ut. Påse at det er nok lim i skjøtene. Limet inneholder vann som skal avgis, og må derfor stå noen minutter før montering av tapetet. Glassfibervev settes umiddelbart i vått lim, ellers er monteringstiden 10–30 minutter avhengig av lufttemperatur og fuktighet. Følg tapetprodusentens anvisninger.

### Lagring

Lagres tørt og frostfritt og helst ikke under +10 °C.  
Limen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Limen skal fraktes og lagres stående.

---

## Avfallshåndtering

Flytende lim skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

---

## ØVRIG INFORMASJON

Vått lim og verktøy vaskes med vann og såpe. Tørket lim fjernes mekanisk eller med rødsprit.  
Emballasjestørrelser: 5 og 15 liter

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

---