

Proff Aquagrunn er en impregnerende og vannavisende tregrunning til utendørs bruk på ytterpanel til hus. Inneholder effektive filmkonserverende middel mot overflatesopp. Proff Aquagrunn er hvit pigmentert. Benyttes på ubehandlet og bart malingslitt treverk, og på impregnert treverk.

Fysikalske data

Type:	Grunning basert på alkydoljer
Farge:	Hvitpigmentert
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,02
Tørrstoff (volum %):	Ca. 22

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel. Skal ikke sprøytes.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	6-8 m ² /liter
uhøvlet tre:	4-7 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmal. intervall, minimum	12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nytt treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker må stålbørstes for fjerning av løse trefibre. Vakumimpregnerte vinduer o.l. må avfettes før grunning. Glatte og harde overflater som f.eks. høvlet tre bør stålbørstes før grunning, og skarpe kanter avrundes. Tidligere malt treverk skrapes rent for løs maling og værslitte flater stålbørstes ned til friskt treverk. Fett og andre forurensninger fjernes med Gjoco Kraftvask.

Bruksmåte

Påfør 1 strøk Proff Aquagrunn. Proff Aquagrunn skal ikke danne film – stryk godt ut. Eventuelt overskudd av grunning tørkes bort. All endeved/kuttflater behandles vått-i-vått 3–4 ganger. Viderebehandling bør utføres så snart som mulig og innen 1 mnd.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Øvrig informasjon

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Rør godt om før og under bruk. Viderebehandling med andre produkter må skje innen 1 måned. Proff Aquagrunn er hvit pigmentert og vil påvirke fargen på toppstrøk ved bruk under transparente beiser. Det anbefales at det tas prøveoppstrøk. Under transparent beis kan eventuelt Gjøco Oljegrunding klar benyttes. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. Emballasjestørrelse: 9 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS