

GJØCOUREA P 400

Gjøcourea P 400 er en to komponent løsemiddelfri ren polyurea. Produktet sprøytes med to-komponent høytrykkspumpe og danner et vanntett og beskyttende belegg til bruk på broer, tak, fiskeindustri og vannanlegg generelt.

FORPAKNING

Sett á 445 kg:
220 kg del A og 225 kg del B

BRUKSDATA

Blandingsforhold:	220 kg Del A og 225 kg Del B
Påføringsmetode:	To-komponent høytrykkspumpe
Rengjøringsmiddel:	Anbefaler Nafta. Herdet material må fjernes mekanisk
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes
Egenvekt:	1,1 kg/l
Anbefalt forbruk:	Ca. 2,2 kg/m ² for 2 mm tykkelse
Geltid:	6 sekunder
Støvtørr:	8 sekunder
Farge:	Grå
Rivstyrke:	75 N/mm ²
Hardhet:	Shore A 90, Shore D 43
Bruddstyrke:	26 MPa
Bruddforlengelse:	420 %
Holdbarhet:	12 mnd i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Maks restfuktighet i underlaget 4 %. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, blastring eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Underlagets trykk- og heftstyrke må være henholdsvis ≥ 25 og $\geq 1,5$ MPa. Skader, sår eller løse/svake partier i underlaget kan repareres med Gjøcocoxy BP og Silothix. Etter at underlaget er klargjort som beskrevet, påføres Gjøcocoxy BP eller Gjøcocoxy MF med rull eller svaber. Umiddelbart etter avstrøs underlaget med tørr Sand 0,1 – 0,3 mm.

GJØCOUREA P 400

Påføring

Til påføring av Gjõcorea P 400 benyttes en høytrykkpumpe med mengde- og temperaturkontroll, fortrinnsvis med selvrensende dyse. Påføringstemperaturen i de to komponentene må være mellom 65 °C og 85 °C, og trykket må være mellom 160 og 200 bar.

Gjõcorea P 400 påføres på alle horisontale og vertikale flater i en kontinuerlig operasjon.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes hansker.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjõco AS
