

Produktdatablad

Herregård Paintmaster



Herregård Paintmaster er en vandfortyndbar, selvrensende oliebaseret maling, der er særligt effektiv mod skimmel og begroning. Malingen har en mat overflade, der giver en fremragende farvegengivelse.

Kan anvendes på nyt, gammelt, bejdset, malet eller trykimprægneret udvendigt træværk. Skal bruges i system med Gjøco Oljegrunding. Herregård Paintmaster kan også anvendes som slutstrøg på grundet metal og plast, såsom tagrender, beslag osv. på bygninger.

Revidert 30.01.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Vandfortyndbar hybridmaling baseret på alkydolie og akryl
Farver:	Hvid, A, B, C, oxydrød, klar rød, gul, okker
Glans:	Mat (5)
Liter vægt:	Ca. 1,25 kg/l (hvid)
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte (sprøjtning bør udføres af professionelle)
Fortynder/rengøring:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalt filmtykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Forbrug:	
Uhøvlet træ:	6-8 m ² /liter
Høvlet træ:	8-12 m ² /liter
Veil. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150-180 kg/cm ² / 15-18 MPa
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time
Overmaling (minimumsinterval):	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C (gælder både luft og underlag)

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. Nyt og bart træ påføres ét lag Gjøco Oljegrunding. Nyt træ, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, skal rengøres og stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunding. Alle endetræflader/skæreflader skal mættes grundigt med 3-4 lag Gjøco Oljegrunding påført vådt-i-vådt. Tidligere behandlet underlag rengøres med Gjøco Kraftvask. Løs maling, bejdse og træfibre fjernes ved skrabning/børstning. På høvlet træ, blanke overflader, kanter og false på udvendige paneler kan stålborstning/slibning være nødvendig for at sikre god vedhæftning. For optimal dækning af kanter bør skarpe kanter afrundes før grunding. Blottede områder (efter stålborstning/skrabning) skal behandles med Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farve som slutstrøget inden videre behandling.
Grunding	Nyt og ubehandlet bart træ skal påføres ét lag Gjøco Oljegrunding. For ekstra god beskyttelse kan fabriksgrundet eller imprægneret træ påføres et tyndt lag Gjøco Oljedekkbeis/Oljemaling i samme farve som slutstrøget inden videre behandling. Endetræ og skæreflader skal mættes grundigt med 3-4 lag Gjøco Oljegrunding påført vådt-i-vådt.
Anvendelse	Nyt uhøvlet træ: 2 lag og nyt høvlet træ: 3 lag. Tidligere behandlet træ: 1-2 lag efter behov (eventuelt 3 lag på høvlet træ)
Farver	For at undgå glans- og farveforskelle bør der anvendes samme batchnummer på samme strøg og overflade. Maling, der blandes på forskellige maskiner eller tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette ved efterfølgende bestillinger til samme projekt.
Opbevaring	Låget skal være tætsluttende under opbevaring for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløb eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig affald. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.
	
Øvrig information	Underlaget skal være fast, rent og tørt før maling påføres. Underlag, der tidligere er behandlet med linoliemaling eller bejdse, kan danne blærer. Tidligere tjærebehandling og knaster kan give misfarvning, især på lyse farver. Dug på en halvtør overflade kan give matte skjolder, ligesom høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forårsage samme effekt. Sol på våd eller halvtør maling kan medføre skindtørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på rimdækket træ. Maling på brandimprægneret træ kan give saltudtræk og afskalning. Påføringsstemperaturen i luft og underlag skal være mindst +5 °C. Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse og hærdning. Produktet må ikke fortyndes eller tilsættes fremmede olier/produkter. Basismalinger skal tones med GjøcoMix. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <60 g/l VOC.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laborietests og praktisk erfaring. Da anvendelsesforholdene ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at foretage mindre produktændringer og opdatere data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

