

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Gjøco Poxydekk Ekstrem



Gjøco Poxydekk Ekstrem er en løsemiddelfri, blank og farget 2-komponent tykkfilms epoksymaling med stor slitestyrke og kjemikaliebestandighet. Kan brukes på betong- og mineralske overflater i vaskerom, driftsrom, kjeller, garasjer, husdyrrom, lager- og industrigulv etc. Kan også benyttes på rengjort og sandblåst stål. Til både innendørs og utendørs bruk.

Revidert	23.09.2025	
Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt, støv- og fettfritt, og ha en temperatur på +12 °C i underlag og luft, og minst 3 °C over gjeldende duggpunkt.
	Påføringsmetode:	Rull eller pensel.
	Tynner:	Produktet skal ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Produktdatablad og sikkerhetsdatablad	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring av underlaget, anbefales Gjøcorens eller annen egnet tynner som f.eks. Xylen. Følg bruksanvisningen på produktet. Underlaget bør deretter slipes lett for å sikre vedheft. Nybehandlede flater skal ikke vaskes den første uken pga. risiko for hvite skjolder da produktet enda ikke er fullt utherdet.
	Intervall:	Epoksyfilmen påvirkes av mekanisk stress og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds-intervallene vil derfor variere etter behov. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel kan skade malingsfilmen. Ved bruk av høytrykksvasker bør man unngå å stå for nær flaten og bruk av for høy temperatur.

Avfallshåndtering

Flytende epoxy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:**Malt i farge:****Fargenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbeidet er utført av:****Dato:****Underskrift:**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

