

# Produktdatablad

## GjøcoPoxy L



GjøcoPoxy L är ett lösningsfritt tvåkomponents epoxylim för betong. GjøcoPoxy L är avsett för limning av färsk betong till befintlig betong, betong till betong och betong till stål.

GjøcoPoxy L ger en monolitisk kraftöverförande limning av ny betong till befintlig betong. Det är viktigt att ny betong appliceras våt i våt med epoxin, det vill säga innan epoxin har börjat härdas. Om detta inte hinner göras kan GjøcoPoxy L strös med torr, ren sand (t.ex. 0,8-1,2 mm). Därefter kan betong gjutas på den strödda ytan, eller ny lim appliceras för att limma våt i våt.

Reviderad:

25.02.2025

Symboler



### Användningsområden

Industrigolv  
Betonggolv  
Betongskador/reparationer

### Tekniska data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Färg:                          | Ljusgrå   |
| Blandningsförhållande:         | Sats på 9 kg: 8:1 kg Del A: Del B<br>Sats på 4,5 kg: 4:0,5 kg Del A: Del B<br>Sats på 1,25 kg: 1,1:0,15 kg Del A: Del B   |
| Appliceringsmetod:             | Roll eller pensel   |
| Rengöringsmedel:               | Lösningsmedel eller annat rengöringsmedel för epoxy. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt.                        |
| Tunnings:                      | Produkten ska inte spädas.  |
| Egenvikt på blandning:         | Ca. 1,5 kg/l  |
| Förbrukning:                   | 0,5 – 1,5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Användningstid:                | 15 min vid +20 °C   |
| Minsta appliceringstemperatur: | +10 °C för underlag och luft, samt minst 3 °C över aktuellt daggpunktsvärde. Lägre temperaturer förlänger härdningstiden. |
| Härdningstid:                  | 3 dygn  |
| Hårdhet:                       | Shore D 80  |
| Hållbarhet:                    | 1 år i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.   |

### Förbehandling

Underlaget ska vara fast, rent, torrt och fritt från fett. Maximal relativ fuktighet i underlaget är 10 % (90 RH). Betongkvalitet min C 25. Förbehandling av betongen görs genom slipning, fresning, slyngrengöring eller sandblästring. Ytan ska noggrant dammsugas till slut. Lufttemperaturen och underlagets yttemperatur ska

vara minst +10 °C vid applicering och minst +3 °C över aktuellt daggpunktsvärde. Vid skadereparation kan huggning eller andra metoder för att ta bort dålig betong användas.

**Användning**

Oherdat produkt får inte komma i kontakt med fuktighet eller vatten. Det är viktigt att endast torra tillsatsmaterial används som strömmaterial. Del A och del B ska ha en temperatur över +15°C vid blandning. Rör först om del A med en långsamt gående bormaskin och tillsätt del B. Blanda noggrant i minst 3 minuter tills en homogen blandning uppnås. Blandningen måste användas omedelbart. Appliceras med tandspackel eller nivårika.

Härddningstid: GjøcoPoxy L är helt härdat efter 3 dagar vid +20 °C.

**Lagring**

Produkten ska lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och lagras torrt vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och lagras stående, torrt och frostfritt.

**Avfallshantering**

Flytande epoxy får inte tömmas i avloppssystem eller naturen, utan ska levereras till en miljöstation. Oherdat epoxy kan levereras till miljöstationer som restavfall, men det rekommenderas att den aktuella miljöstationen kontaktas för specifika råd, eftersom det kan finnas lokala variationer.

**Övrig information**

Färgen tål inte frost. Använd inte olika batchnummer på samma strykning, eftersom detta kan leda till färgskillnader.

**Säkerhet**

Produkten kan orsaka kontaktallergi och det ska användas lämpliga handskar, arbetskläder och skyddsglasögon. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad baseras på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna försäljnings-, leverans- och serviceregler, om inget annat avtalats skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

