

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

GjøcoPur SF2



GjøcoPur SF2 er et løsemiddelfritt fleksibelt 3-komponent PU-belegg for gulv med stor slitasje, som for eksempel P-hus, lager eller produksjonslokaler. GjøcoPur SF2 er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong og sementbaserte underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. GjøcoPur SF2 er upigmentert og vil være som en del i et system, GjøcoPark System, og påføres en pigmentert topcoat, GjøcoPur T, med ønsket farge. Belegget kan legges med ønsket sklisikringsgrad.

Betongunderlag må alltid primes med løsemiddelfri epoxy primer som avstrøs med sand, se systembeskrivelse, GjøcoPark System, eller teknisk datablad for GjøcoPox BP, GjøcoPox Universal (EKO) eller GjøcoPox MF.

Revidert

23.09.2025

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett, og ha en temperatur på +12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt. Lavere temperaturer forlenger herdetiden.
	Påføringsmetode:	Tannsparkel eller nivårake.
	Tynner:	Produktet skal ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Produktet må lagres tørt og frostfritt, samt i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt og ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Produktdatablad og sikkerhetsdatablad	Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring av underlaget, anbefales Gjøco Gulv og Panelrens eller annet egnet rengjøringsprodukt. Følg bruksanvisningen på produktet. Se produktdatablad for øvrig informasjon.
	Intervall:	Filmen påvirkes av mekanisk stress og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Flytende herdeplast skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet herdeplast kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, da det kan være lokale variasjoner.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:

Malt i farge:

Fargenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbeidet er utført av:

Dato:

Underskrift:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

