

Produktdatablad

GjøcoPur SF2



GjøcoPur SF2 er et opløsningsmiddelfrit, fleksibelt 2-komponent PU-belægning til gulve med stor slidstyrke, såsom parkeringshuse, lagre eller produktionslokaler. GjøcoPur SF2 er beregnet til mineralske underlag som beton og cementbaserede underlag, der skal kunne tåle store kemiske og mekaniske belastninger. Produktet er upigmenteret og anvendes som en del af et system, GjøcoPark System, og påføres en pigmenteret topcoat, GjøcoPur T, i ønsket farve. Belægningen kan lægges med ønsket skridsikkerhed. GjøcoPur SF2 har statisk revneoverbyggende egenskaber.

Betonunderlag skal altid primes med opløsningsmiddelfri epoxyprimer, som strøs med sand. Se systembeskrivelse, GjøcoPark System, eller teknisk datablad for GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy Universal (EKO) eller GjøcoPoxy MF.

Revidert

14.10.2025

Symboler



Brugsområder:

Parkeringshuse
Produktionshaller
Lagerhaller
Industrilokaler

Tekniske data

Farver:	Upigmenteret, beige/gullig.
Blandingsforhold:	17 kg del A og 3,0 kg del B.
Egenvægt (del A + del B):	1,48 kg/L.
Fugttolerance:	Produktet må ikke anvendes på fugtigt underlag eller udsættes for fugt under hærdning. Den relative luftfugtighed i rummet skal være under 90%, både under påføring og i hærdetiden. Uhærdet produkt må ikke komme i kontakt med fugt eller vand. Det er vigtigt kun at bruge tørre fyldmaterialer som strømaterialer.
Påføringsmetode:	Tandspartel eller nivårage.
Rengøringsmiddel:	Xylen. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Fortynding:	Produktet må ikke fortyndes.
Brugstid:	30 min. Skal anvendes straks efter, at Del A og Del B er blandet.
Gangbar:	24 timer ved 20°C.
Overmalbar, interval:	Maksimum 24 timer ved 20°C.
Minimum påføringstemperatur:	+12°C for underlag og luft, mindst 3°C over det aktuelle dugpunkt. Lavere temperaturer forlænger hærdningstiden.
Hærdningstid:	7 døgn.

	Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.
Farve og glans	Brug altid samme batchnummer på hele laget for at undgå forskelle i glans og farve.
Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt. Maksimal restfugtighed i underlaget: 90 % RH. Betonkvalitet: minimum C25. Forbehandlingen af beton udføres ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt til slut. Overfladen skal være påført primer, f.eks. GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy Universal (EKO). Sørg for, at primeren dækker hele overfladen, og at der ikke er tørre områder.
Brugsmåde	Rør Del A op, tilsæt Del B, og bland grundigt i 3–4 minutter med langsomtgående bore-/mikser. Blandingen skal anvendes straks. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gælder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal være over +15°C ved brug. Uhærdet produkt må ikke komme i kontakt med fugt eller vand. Det er vigtigt kun at anvende tørre fyldmaterialer som strømaterialer. Som pigmenteret topcoat anvendes GjøcoPur T, som fås i mange forskellige farver. PU-belægningen er fuldt hærdet efter 7 dage og må ikke udsættes for vandsøl, kemikalier eller mekanisk slid, før fuld hærdning er opnået, da dette kan medføre misfarvning.
Lagring og transport	Produktet skal opbevares tørt og frostfrit i henhold til nationale forskrifter. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt ved en stabil temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering:	Flydende hærdeplast må ikke hældes i kloakken eller udledes i naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Uhærdet hærdeplast kan afleveres som restaffald, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for specifikke retningslinjer, da lokale forskelle kan forekomme.   
Sikkerhed:	Produktet kan forårsage kontaktallergi. Brug egnede handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se det specifikke sikkerhedsdatablad og læs oplysningerne på emballagen.
Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.	
Kontaktinformation	Gjøco AS avd. Galterud Sagmoen 100, NO-2223 Galterud Telefon: +47 712 91 700 E-mail: office@gjoco.no 