

Produktdatablad

GjøcoPur SF2



GjøcoPur SF2 er et løsemiddelfritt fleksibelt 2-komponent PU-belegg for gulv med stor slitasje, som for eksempel P-hus, lager eller produksjonslokaler. GjøcoPur SF2 er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong og sementbaserte underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Produktet er upigmentert og vil være som en del i et system, GjøcoPark System, og påføres en pigmentert topcoat, GjøcoPur T, med ønsket farge. Belegget kan legges med ønsket sklisikringsgrad. GjøcoPur SF2 statisk rissoverbyggende egenskaper.

Betongunderlag må alltid primes med løsemiddelfri epoxy primer som avstrøs med sand, se systembeskrivelse, GjøcoPark System, eller teknisk datablad for GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy Universal (EKO) eller GjøcoPoxy MF.

Revidert

14.02.25

Symboler



Bruksområder

Parkeringshus
Produksjonshaller
Lagerhaller
Industri lokaler

Tekniske data

Farger:	Upigmentert, beige/gulaktig.
Blandingsforhold:	17 kg del A og 3,0 kg del B
Egenvekt del A + del B + del C:	1,48 kg/L.
Fukttoleranse:	Produktet må ikke brukes på fuktig underlag eller utsettes for fuktighet under herding. Den relative fuktigheten i rommet skal være under 90%, både under påføring og i herdetiden. Uherdet produkt må ikke komme i kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun benyttes tørre tilslag som strømaterialer.
Påføringsmetode:	Tannsparkel eller nivårake.
Rengjøringsmiddel:	Xylen. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Brukstid:	30 min. Brukes omgående etter at del A og del B er blandet.
Gangbar:	24 timer ved 20°C.
Overmalbar, intervall.	Maksimum 24 timer ved 20°C.
Minimum påføringstemp. °C:	+12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt. Lavere temperaturer forlenger herdetiden.
Herdetid:	7 døgn.

	Holdbarhet: 2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.
Farge og glans	Bruk alltid samme batchnummer på hele strøket for å unngå glans- og fargeforskjeller.
Forbehandling	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max. restfuktighet i underlaget 5% (95 RF). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Overflaten skal være påført primer, f.eks. GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy Universal (EKO). Sørg for at primeren dekker hele overflaten og at det ikke er tørre felter.
Bruksmåte	Rør opp del A, tilsett del B og bland godt sammen i 3-4 min, med langsomt-gående drill/mikser. Blandingen må brukes omgående. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal være over +15°C ved bruk. Uherdet produkt må ikke komme i kontakt med fuktig eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som strømaterialer. Som pigmentert topcoat benyttes GjøcoPur T, som leveres i mange forskjellige farger. PU-belegget er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje, før full herding er oppnådd. Dette kan bl.a. føre til misfarging.
Lagring og transport	Produktet må lagres tørt og frostfritt, samt i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt og ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende herdeplast skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet herdeplast kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, da det kan være lokale variasjoner.  
Sikkerhet	Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS avd. Galterud Sagmoen 100, NO-2223 Galterud Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 