

Produktdatablad

GjøcoPur SF2



GjøcoPur SF2 är en lösningsmedelsfri, flexibel 2-komponents PU-beläggning för golv med hög slitstyrka, såsom parkeringshus, lager eller produktionslokaler. GjøcoPur SF2 är avsedd för användning på mineraliska underlag som betong och cementbaserade ytor som ska tåla stora kemiska och mekaniska påfrestningar. Produkten är opigmenterad och används som en del av ett system, GjøcoPark System, där den övermålas med en pigmenterad topcoat, GjøcoPur T, i önskad färg. Beläggningen kan appliceras med önskad halkskyddsgrad. GjøcoPur SF2 har statiska spricköverbryggande egenskaper.

Betongunderlag ska alltid primas med lösningsmedelsfri epoxiprimer som beströs med sand, se systembeskrivningen för GjøcoPark System eller det tekniska databladet för GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy Universal (EKO) eller GjøcoPoxy MF.

Reviderad:

06.11.2025

Symboler



Användningsområden

Parkeringshus
Produktionshallar
Lagerhallar
Industrilokaler

Färger:	Opigmenterad, beige/gulaktig.
Blandningsförhållande:	17 kg del A och 3,0 kg del B
Densitet del A + del B + del C:	1,48 kg/L.
Fukttolerans:	Produkten får inte användas på fuktigt underlag eller utsättas för fukt under härdning. Den relativa luftfuktigheten i rummet ska vara under 90 %, både under applicering och under härdningstiden. Ohärdad produkt får inte komma i kontakt med fukt eller vatten. Det är viktigt att endast torra tillsatsmaterial används som strömaterial.
Appliceringsmetod:	Tandspackel eller nivå rakel.
Rengöringsmedel:	Xylen. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.
Förtunning:	Produkten ska inte förtunnas.
Brukstid:	30 minuter. Ska användas omedelbart efter att del A, del B och del C har blandats.
Gångbar:	24 timmar vid 20°C.
Övermålningsintervall:	Max 24 timmar vid 20°C.

	Lägsta appliceringstemperatur:	12°C i underlag och luft, och minst 3°C över aktuell daggpunkt. Lågre temperaturer förlänger härdningstiden.
	Härdningstid:	7 dygn.
	Hållbarhet:	2 år i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.
Färg och glans	Använd alltid samma batchnummer på hela ytan för att undvika skillnader i glans och färg.	
Förbehandling	Underlaget ska vara fast, rent, torrt och fritt från fett. Maximal restfuktighet i underlaget är 90 RH. Betongkvalitet minst C 25. Förbehandling av betong utförs genom slipning, fräsning, blåstring eller sandblåstring. Ytan dammsugs noggrant efteråt. Ytan ska vara grundad med primer, till exempel GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy MF eller GjøcoPoxy Universal (EKO). Se till att primern täcker hela ytan och att det inte finns några torra partier.	
Användning	Rör upp del A, tillsätt del B och blanda noggrant i 3–4 minuter med en långsamtgående borr/mixer. Blandningen måste användas omedelbart. Minsta appliceringstemperatur är +12 °C; detta gäller både underlag och lufttemperatur. Produktens temperatur ska vara över +15 °C vid användning. Ohärdad produkt får inte komma i kontakt med fukt eller vatten. Det är viktigt att endast torra tillsatsmaterial används som strömmaterial. Som pigmenterad topcoat används GjøcoPur T, som finns i många olika färger. PU-beläggningen är fullt härdad efter 7 dagar och får inte utsättas för vattenstänk, kemikalier eller mekaniskt slitage innan full härdning har uppnåtts. Detta kan bland annat leda till missfärgning.	
Lagring och transport	Produkten ska lagras torrt och frostfritt samt i enlighet med nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och förvaras torrt och vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.	
Avfallshantering	Flytande hårdplast får inte hällas ut i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Härdad hårdplast kan lämnas till miljöstation som restavfall, men det rekommenderas att den aktuella miljöstationen kontaktas för specifika råd, då lokala variationer kan förekomma.   	
Säkerhet	Produkten kan orsaka kontaktallergi och lämpliga handskar, arbetskläder och skyddsglasögon ska användas. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.	

Uppgifterna i detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom förhållandena vid användning ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktförändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

