

## GJØCOPUR SF

GjøcoPur SF er et løsemiddelfritt fleksibelt 3-komponent PU - belegg i et system for gulv med stor slitasje, som for eksempel P-hus, lager eller produksjonslokaler. GjocoPur SF er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. GjocoPur SF er 3-komponent er upigmentert og vil være som en del i et system som påføres en pigmentert topcoat i ønsket farge. Belegget vil gulne i sollys uten at det virker negativt på produktgenskapene. Produktet kan også benyttes på stål.

### BRUKSOMRÅDE

Industrigulv  
Parkeringsdekker  
Ramper

### FORPAKNING

Sett á 22 kg:  
13,5 kg del A  
3,0 kg del B  
5,5 kg del C

### BRUKSDATA

Farge:	Gulaktig upigmentert.
Blandingsforhold:	13,5 kg del A og 3,0 kg del B 5,5 kg del C
Påføringsmetode:	Tannet sparkel eller nivårake.
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvekt på blanding:	Ca 1,46 kg/l.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	Ca 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Brukstid:	30 min. ved +20°C.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 dager
Hardhet:	Shore D 60
Bruddforlengelse:	60 %
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 90% RH. Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +10°C ved påføring, og være minst +3°C over gjeldende duggpunkt.

## GJØCOPUR SF

---

### Påføring

Den relative fuktighet i rommet må være under 90 % både under påføring og herding. Uherdet produkt må ikke komme kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som strømaterialer. Del A, B og C skal ha en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Etter noen minutt tilsettes del C og bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake.

### Selvtjevne belegg

Den forbehandlede betongoverflaten skal alltid primes med for eksempel Gjocopoxy BP, (alt Gjocopoxy MF eller Gjocopoxy R) som av strøs med tørr ren sand og etter herding av primer så fjernes all overskuddssand.

GjøcoPur SF påføres overflaten med egnet hjelpemiddel som f.eks. nivårake eller tannsparkel. Etter at GjocoPur SF har herdet, men innen et døgn påføres GjocoPur T i ønsket farge.

### Slurrybelegg

Den forbehandlede flaten skal alltid primes før påføring av GjocoPur SF. Se beskrivelsen over. GjocoPur SF legges først som selvtjevne belegg og mettes umiddelbart med tørr og ren kvartssand, 0,4-0,8 mm. Løs og ubundet sand fjernes fra det tørre og herdede slitelaget, og et toppsjikt med GjocoPur T påføres med svaber, nivårake eller stålsparkel til ønsket overflatestruktur er oppnådd.

Hvis en noe bedre fargestabilitet ønskes, kan GjocoPur SL benyttes på siste toppsjikt.

Ved tykkelser på mer enn 5 mm bør belegget bygges opp i flere momenter.

Vær oppmerksom på at fleksibiliteten avtar ved innblanding av tilslagsmateriale.

### Herdetid

PU-belegget er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd. Dette kan bli føre til misfarging.

### Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til en miljøstasjon.





## GJØCOPUR SF

---

### ØVRIG INFORMASJON

Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til farge- og glansforskjeller.

### SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS

---