

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

GjøcoPur T



GjøcoPur T er et løsemiddelfritt fleksibelt 2-komponent PU-belegg i et system for gulv med stor slitasje, som for eksempel P-hus, lager eller produksjonslokaler. GjøcoPur T er beregnet til bruk som topcoat og leveres i flere farger.

Betongunderlag må alltid primes før videre behandling, se systembeskrivelse, GjøcoPark System, eller teknisk datablad for GjøcoPoxy BP, GjøcoPoxy Universal (EKO) eller GjøcoPoxy MF. Produktet kan også benyttes på stål.

Revidert

30.09.2025

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett, og ha en temperatur på +12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt. Lavere temperaturer forlenger herdetiden.
	Påføringsmetode:	Tannsparkel eller nivårake, etterrulles.
	Tynner:	Produktet skal ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Produktet må lagres tørt og frostfritt, samt i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt og ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Produktdatablad og sikkerhetsdatablad	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring før ommaling anbefales å bruke Gjøco Gulv og Panelrens eller annet egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Ved påføring av ny film bør underlaget slipes lett for å sikre vedheft. Se produktdatablad for øvrig informasjon.
	Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk belastning og slites i forhold til bruken. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Flytende herdeplast skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Utherdet herdeplast kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, da det kan være lokale variasjoner.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Behandlet flate / type underlag:

Malt i farge:**Fargenavn:**

NCS:

Batchnummer:

Malerarbeidet er utført av:

Dato:

Underskrift:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

