

GJØCOPUR T

GjøcoPur T er et løsemiddelfritt fleksibelt to-komponent PU - belegg for gulv med stor slitasje, som for eksempel P-hus, lager eller produksjonslokaler. GjøcoPur T er beregnet som topplakk til bruk på underlag av GjøcoPur SF som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. GjøcoPur T vil kunne leveres i flere farger. Produktet kan også benyttes på stål.

BRUKSOMRÅDE

Industrigulv
Parkeringsdekker
Ramper

FORPAKNING

Sett á 15 kg:
12,0 kg del A
3,0 kg del B

BRUKSDATA

Farge:	Etter spesifikasjon.
Blandingsforhold:	12 kg del A og 3,0 kg del B.
Påføringsmetode:	Tannet sparkel eller nivårake eller rull.
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvekt på blanding:	Ca.1,4 kg/l.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	Ca. 1 kg/m ² til ønsket sklisikring.
Brukstid:	30 min. ved +20°C
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 døgn.
Hardhet:	Shore D 50.
Bruddforlengelse:	50%.
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.
Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.	

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget må ikke overstige 90 % RH. Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +10°C ved påføring, og være minst +3°C over gjeldende duggpunkt.

Påføring

Den relative fuktighet i rommet må være under 90 % både under påføring og herding. Uherdet produkt må ikke komme i kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag

GJØCOPUR T

som strømaterialer. Del A og del B skal ha en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først opp del A med langsomt gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake.

Selvtjevne belegg

Den forbehandlede flaten skal alltid primes med for eksempel Gjøcopoxy BP, (alt Gjøcopoxy MF eller Gjøcopoxy R) som av strøs med tørr ren sand og etter herdning av primer så fjernes all overskuddssand, før påføring av GjøcoPur T. Alternativt legges GjøcoPur T på et slitelag av GjøcoPur SF og sand.

Etter blandingen påføres GjøcoPur T overflaten med egnet hjelpemiddel som f.eks. nivårake eller tannsparkel eller rull.

Slurrybelegg

Den forbehandlede flaten skal alltid primes som i beskrivelsen over.

GjøcoPur SF legges først som selvtjevne belegg og mettes umiddelbart med tørr og ren kvartssand. Løs og ubundet sand fjernes fra det tørre og herdete slitelaget, og et toppsjikt med GjøcoPur T påføres med svaber, nivårake eller stålsparkel til ønsket overflatestruktur er oppnådd.

Ved tykkelser på mer enn 5 mm bør belegget bygges opp i flere momenter.

Vær oppmerksom på at fleksibiliteten avtar ved innblanding av tilslagsmateriale.

Herdetid

PU-belegget er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd. Dette kan bli føre til misfarging.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til fargeforskjeller.

GJØCOPUR T

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
