

Produktdatablad

Herregård Oljebeis Matt



Herregård Oljebeis Matt er en vejrbestandig alkydmodificeret træbeskyttelse til udendørs brug. Anvendes på nyt træværk, tømmer, trykimprægneret og tidligere behandlet træ. Herregård Oljebeis Matt giver et mat og sofistikeret udseende. Indeholder effektive filmbeskyttende midler mod skimmelsvamp.

Revideret 15.05.2025

Symboler



Teknisk data

Type:	Alkydmodificeret træbeskyttelse
Farve:	Base C og gul transparent, tones over Gjøcomix i udvalgte farver (se farvekort). Glans: Mat 5–10 afhængig af antal lag og underlag.
Litervægt:	Ca. 1,01 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel eller rulle. Eventuel sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand, rengøres med sæbe og vand.
Anbefalet forbrug:	
Høvlet træværk:	8–10 m ² /liter
Uhøvlet træværk:	5–8 m ² /liter
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,015"; 0,38 mm
Sprøjtevinkel:	65°–80°
Sprøjtetryk:	150 kg/cm ² , 15 MPa
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 timer. Lav temperatur forlænger tørretiden.
Overmalingsinterval, minimum:	12 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Underlaget skal være tørt og fri for rim.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, inden malerarbejdet påbegyndes. Nyt eller bart træværk påføres 1 lag Gjøco Oljegrunding klar eller Gjøco Aquagrunding klar. Det er lettere at undgå skjolder og opnå et jævnt resultat ved brug af Gjøco Oljegrunding klar, da den er opløsningsmiddelbaseret og ikke får træfibrene til at rejse sig.

	Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres og stålborstes inden grunding. Tidligere behandlet træværk rengøres med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forurening. Nedbrudte overflader og vejrpåvirket træbeskyttelse stålborstes/slibes for at fjerne løs behandling og løse træfibre. Bare pletter grundes, før hele væggen behandles med træbeskyttelse. Alt endetræ skal mættes grundigt med grunder, 3–4 lag vådt-i-vådt. På høvlet træ og andre blanke og/eller hårde underlag kan stålborstning/slibning være nødvendig for at sikre god vedhæftning. For at opnå bedst mulig kantdækning bør skarpe kanter afrundes før grunding.
Anvendelsesmåde	På nyt uhøvlet træværk påføres 2 lag. På nyt høvlet træværk og tømmer påføres 3 lag. På tidligere behandlet underlag påføres 1–2 lag efter behov. Påfør træbeskyttelsen i hele brættets længderetning for at undgå skjolder. Herregård Oljebeis Matt tørrer hurtigere end almindelig oliebaseret træbeskyttelse, og det anbefales derfor kun at behandle 1–2 bræddelængder ad gangen for at undgå skjolder og overlap. Dette er især vigtigt på høvlet træværk. Sørg for, at alt endetræ er tilstrækkeligt mættet.
Farve	Træbeskyttelsen er transparent, og farven vil derfor variere afhængigt af underlaget; høvlet/uhøvlet, forskellige træsorter, trykimprægneret, behandlet/ubehandlet m.m. Lav derfor en prøveopstrøg først. Husk, at farven bliver kraftigere og mørkere, jo flere lag der påføres. Brug samme batchnummer til samme lag og overflade for at undgå nuanceforskelle i farven.
Opbevaring	Luk låget godt igen ved opbevaring af olieskyggen for at forhindre spild og udtørring. Olieskyggen skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke tømmes i kloakafløb eller i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage uden hank kan afleveres som plastaffald. 
Øvrig information:	Underlaget skal være fast, rent og tørt, før træbeskyttelsen påføres. Rør godt om før brug. Sørg for at anvende samme batchnummer for at undgå forskelle i glans og farve. Underlag, der tidligere er behandlet med linoliemaling eller -beis, kan give blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning, hvilket især er synligt ved lyse farver. Dug på en halvtør overflade kan give matte skjolder. Må ikke anvendes på rimdækket træværk. Vejrudsatte facader slides normalt hurtigere end de øvrige og kræver derfor hyppigere vedligeholdelse. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <100 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter betragtes som halvfabrikata, og da de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os ret til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdato.

Kontakt information**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-mail: office@gjoco.no



