

Produktdatablad

Herregård Oljebeis Matt



Herregård Oljebeis Matt er en værbestandig alkydmodifisert beis for utendørs bruk. Benyttes på nytt treverk, tømmer, trykkimpregnert og tidligere beiset treverk. Herregård Oljebeis Matt gir et matt og sofistikert utseende. Inneholder effektive filmbeskyttende middel mot svertesopp.

Revidert 01.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydmodifisert beis
Farge:	Base C og gul transparent som brekkes over Gjøcomix i utvalgte farger (se fargekart).
Glans:	Matt 5-10 avhengig av antall strøk og underlag.
Litervekt:	Ca. 1,01 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Eventuell sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann.
Anbefalt forbruk:	
Høvlet treverk:	8-10 m ² /liter
Uhøvlet treverk:	5-8 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	6 time. Lav temperatur forlenger tørketiden.
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Underlaget må være tørt og rimfri.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter. Nytt eller bart treverk, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunning klar eller Gjøco Aquagrunn klar. Det er lettere

	å unngå skjolder og få et jevnt resultat ved bruk av Gjøco Oljegrunning klar, fordi den er løsemiddelbasert og gir ikke fiberreising. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålørstes før behandling med grunning. Tidligere beiset treverk rengjøres med Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Nedbrutte flater og værslitt beis stålørstes/slipes for å fjerne løs beis og tre-fibre. Bare flekker beises, før det påføres beis over hele veggen. All endeved må mettes godt med grunning, 3–4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk og andre blanke og/eller harde underlag, kan det være nødvendig med stålørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.
Bruksmåte	På nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk. På nytt høvlet treverk og tømmer påføres 3 strøk. På tidligere beiset underlag påføres 1–2 strøk etter behov. Påfør beisen helt ut i bordets lengderetning for å unngå skjolder. Herregård Oljebeis Matt tørker hurtigere enn vanlig oljebeis og det anbefales derfor å beise kun 1-2 bordlengder i gangen for å unngå skjolder og overlapp. Dette gjelder særlig på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet.
Farger	Oljebeisen er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag, trykkimpregnert, behandlet/ubehandlet underlag m.m. Ta derfor prøveoppstrøk. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørring. Beisen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Underlaget må være fast, rent og tørt før oljebeisen påføres. Rør godt om. Sørg for å få av samme batchnummer for å unngå glans- og fargeforskjeller. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Må ikke brukes på rimet treverk. Værutsatte vegger slites normalt raskere enn de andre veggene og trenger derfor hyppigere behandling enn de øvrige. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <100 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

