

Produktdatablad

Herregård Oljebeis Matt



Herregård Oljebeis Matt är en väderbeständig alkydmodifierad lasyr för utomhusbruk. Används på nytt trä, timmer, tryckimpregnerat och tidigare laserat trä. Herregård Oljebets Matt ger ett matt och sofistikerat utseende. Innehåller effektiva filmskyddsmedel mot mögelsvamp.

Reviderat 03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydmodifierad lasyr
Kulör:	Bas C och gul transparent som bryts över Gjøcomix i utvalda färger (se färgkarta).
Glans:	Matt 5–10 beroende på antal lager och underlag.
Densitet:	Ca. 1,01 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Eventuell sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, tvätta med tvål och vatten.
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat virke:	8-10 m ² /liter
Ohyvlat virke:	5-8 m ² /liter
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	6 timmar. Låg temperatur ger längre torktid.
Minimum övermålnings intervall:	12 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Underlaget ska vara torrt och frostfritt.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt innan målning påbörjas. Nytt eller bart trä, applicera 1 strykning Gjøco Oljegrundning klar eller Gjøco Aquagrund klar. Det är lättare att undvika fläckar och få ett jämnt resultat när man

	använder Gjøco Oljegrundning klar, eftersom det är lösningsmedelsbaserat och inte orsakar fiberresning. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstas före behandling med grundning. Tidigare laserat trä rengörs med Gjøco Krafttvätt för att ta bort fett och föroreningar. Försämrade ytor och vädersliten lasyr stålborstas/slipas för att ta bort lös lasyr och träfibrer. Endast fläckar laseras, innan lasyr appliceras över hela väggen. Allt ändträ ska vara ordentligt måttat med oljegrundfärg, 3–4 strykningar vått-i-vått. På hyvlat trä och andra blanka och/eller hårda ytor, kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftningen. För att uppnå bästa möjliga kanttäckning, avrunda skarpa kanter innan grundmålning.
Applicering	Applicera 2 strykningar på nytt, ohyvlat trä. 3 strykningar appliceras på nytt hyvlat trä och timmer. På tidigare laserade underlag, applicera 1–2 strykningar efter behov. Stryk lasyren över hela brädans längd för att undvika flammighet. Herregård Oljebeis Matt torkar snabbare än vanlig oljelasyrer, därför rekommenderas att lasera endast 1-2 brädlängder åt gången för att undvika fläckar och överlappning. Detta gäller särskilt hyvlat virke. Se till att allt ändträ är tillräckligt måttat.
Anmärkning	Oljelasyren är transparent och färgen kommer därför att variera på olika typer av underlag; hyvlat/ohyvlat/olika träslag, tryckimpregnerat, behandlat/obehandlat underlag m.m. Gör därför en provstrykning. Kom ihåg att färgen blir starkare och mörkare ju fler lager som appliceras. Använd samma batchnummer på samma skikt och samma yta för att undvika nyansskillnader i färgen.
Lagring	Stäng lock ordentligt när du förvarar lasyren för att förhindra spill och uttorkning. Lasyren ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan oljelasyren appliceras. Blanda väl. Se till att få samma batchnummer för att undvika glans- och färgskillnader. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/lasyr kan orsaka blåsor. Tidigare tjärbehandling kan orsaka missfärgning som är särskilt synlig på ljusa färger. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Använd inte på kantat trä. Väderutsatta väggar slits normalt ut snabbare än de övriga väggarna och behöver därför oftare behandling än de övriga. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <100 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

