

FDV – Forvaltning, drift og vedligehold

Gjøco Primer for mur og betong



Gjøco Primer for mur og betong er velegnet til brug på ubehandlet mur, beton, tegl, puds og betontagsten før overmaling med et passende topstrøg. Teglsten skal pudses før overmaling. Primeren er også godt egnet som støvbinder og imprægnering på garagegulve, vægge o.l., hvor man ikke ønsker maling. Anbefales som primer til tagsten før overmaling med Gjøco Takdekk. Primeren lukker porerne i tagstenen og forhindrer frostsprængning og afskalning.

Revidert	10.02.2025												
Brugsanvisning	<table> <tr> <td>Underlag:</td><td>Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.</td></tr> <tr> <td>Påføringsmetode:</td><td>Grov pensel, rulle eller sprøjte.</td></tr> <tr> <td>Fortynder:</td><td>Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.</td></tr> <tr> <td>Opbevaring:</td><td>Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.</td></tr> <tr> <td>Transport:</td><td>Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.</td></tr> <tr> <td>Indeklima / emission:</td><td>Produktet er beregnet til udendørs brug.</td></tr> </table>	Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.	Påføringsmetode:	Grov pensel, rulle eller sprøjte.	Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.	Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.	Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.	Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.
Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og have en minimumstemperatur på +5 °C.												
Påføringsmetode:	Grov pensel, rulle eller sprøjte.												
Fortynder:	Vand, fortynding er normalt ikke nødvendig.												
Opbevaring:	Opbevares og transporteres stående, tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.												
Transport:	Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til gældende regler.												
Indeklima / emission:	Produktet er beregnet til udendørs brug.												
Tekniske data og sikkerhedsdata	Der er udarbejdet teknisk datablad og sikkerhedsdatablad (SDS / HMS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no . VOC: EU-grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC.												
Vedligeholdelse	<table> <tr> <td>Rengøring:</td><td>Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Bruges andre rengøringsmidler, bør pH-værdien ikke overstige pH 9. Er overflader forurenede med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Sopp- og grønskeffjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.</td></tr> <tr> <td>Vedligeholdelsesinterval:</td><td>Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejgærdet(e) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.</td></tr> </table>	Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Bruges andre rengøringsmidler, bør pH-værdien ikke overstige pH 9. Er overflader forurenede med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Sopp- og grønskeffjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.	Vedligeholdelsesinterval:	Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejgærdet(e) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.								
Rengøring:	Til årlig rengøring anbefales Gjøco Husvask. Bruges andre rengøringsmidler, bør pH-værdien ikke overstige pH 9. Er overflader forurenede med sortsvamp, kan de desuden behandles med Gjøco Sopp- og grønskeffjerner. Til rengøring før omlakering anbefales Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på produktet.												
Vedligeholdelsesinterval:	Malerfilmen nedbrydes naturligt af vejrpåvirkningen og vil variere afhængigt af lokale forhold. Ommaling skal derfor udføres efter behov, og når filmen er mat og slidt. Vejgærdet(e) er mere udsat for vejret og kræver normalt hyppigere ommaling end resten af bygningen.												
Affaldshåndtering	Flydende maling må ikke hældes i kloakafløb eller ud i naturen, men skal afleveres til godkendt modtagelse af farligt affald. Tom og tør emballage afleveres til godkendt modtagelse.												

Se i øvrigt forskrifterne for farligt affald.



Reparationer / skader

Reparationer og skader bør udbedres med samme type produkt. Hvis der anvendes andre produkter, skal det dokumenteres, at det er samme type som tidligere benyttet. Ved udbedring af skader skal dette udføres, så det ikke afviger fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller farveændring anbefales det at bruge samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Behandlet flade / type underlag:

Malt i farve:

Farvenavn:

NCS:

Batchnummer:

Malerarbejdet er udført af:

Dato:

Underskrift:

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da forholdene, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontaktinformation

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

