

# GJØCO PRIMER FOR MUR OG BETONG



Gjøco Primer for mur og betong er velegnet til bruk på ubehandlet mur, betong, tegl, puss og betongtakstein før overmaling med egnet toppstrøk. Teglstein må pusses før overmaling. Primeren er også godt egnet som støvbinder og impregnering på garasjeglulv, vegger o.l. hvor man ikke ønsker maling. Anbefales som primer til takstein før overmaling med Gjøco Takdekk. Primeren tetter porene i taksteinen, og hindrer frostspreng og avflassing.

## Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar upigmentert impregnering basert på akryl
Farge:	Fargeløs som tørr, hvitaktig i våt tilstand
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1

## Bruksdata

Påføringsmetode:	Grov pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	5-7 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C

## Forbehandling

Løs mur og puss børstes/skrapes. På ny betong/mur som skal males etter grunning med Gjøco Primer for mur og betong må sementhinnen fjernes ved mekanisk sliping. Sement og betong takstein rengjøres med Gjøco Husvask og høytrykkspyler. Det er viktig at løse partikler, alger, sopp, mose og annen forurensing fjernes. Underlaget må være tørt før Gjøco Primer for mur og betong påføres. Ved bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes.

## Bruksmåte

Gjøco Primer for mur og betong er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk avhengig av underlagets beskaffenhet og sugesevne. Primeren skal trekke ned i underlaget og ikke danne film. Påføres med rull, pensel eller sprøyte.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

# GJØCO PRIMER FOR MUR OG BETONG



## Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Øvrig informasjon

Rør godt om før bruk.

Emballasjestørrelser: 0,75 og 10 liter.

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS