

FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

GjøcoPoxy C



GjøcoPoxy C er en løsemiddelfri to-komponent epoxy maling for gulv og vegg. GjøcoPoxy C er beregnet til bruk på mineralisk underlag som betong og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. GjøcoPoxy C vil gulne noe i sollys uten at det virker negativt på produktegenskapene. Produktet kan også benyttes på stål. GjøcoPoxy C er beregnet til bruk på mineralisk underlag som betong, mur, puss og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Underlaget må slipes før bruk, da GjøcoPoxy C ikke egner seg til porøst underlag.

Revidert

19.03.24

Bruksmåte	Underlag:	Underlaget skal være fast, rent og tørt, og ha en temperatur på $>+10^{\circ}\text{C}$ i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
	Påføringsmetode:	Malerrull eller pensel.
	Tynner:	Produktet skal ikke tynnes.
	Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
	Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.
Tekniske data og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS / SDS-datablad) for produktet. Se www.gjoco.no .	
Vedlikehold	Renhold:	Til rengjøring før ommaling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige $+40^{\circ}\text{C}$, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
	Intervall:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds intervall vil derfor variere etter behov.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.

**Reparasjoner/ skader**

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved om-maling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

Miljømerking

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2022, v 6.0). Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02. GjøcoPoxy C inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Behandlet flate / type underlag:**Malt i farge:****Fargenavn:****NCS:****Batchnummer:****Malerarbeidet er utført av:****Dato:****Underskrift:**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

