

## Systembeskrivelse / leggeanvisning



## GjøcoPoxy C, epoxycoating

### Forbrukstabell:

	GjøcoPoxy C
Primer: GjøcoPoxy Primer	0,3
Coating: GjøcoPoxy C	0,3-0,5

### **GJØCOPOXY C, epoxycoating**

Er et pigmentert epoxycoating system.

GjøcoPoxy Coating gir en glatt overflate med god kjemikalieresistens og er lett å rengjøre.

### **FORBEHANDLING**

Nystøpt betong må være utherdet. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Betongen må slipes, blastres eller sandblåses og støvsuges godt. Skader, sår og sprekker må utbedres.

### **PÅFØRING**

Primer: Underlaget primes med egnet GjøcoPoxy primer, f.eks. BP, MF eller Universal. Forbruk: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Bland del A og B godt med saktegående mikser i minimum 3 minutter.

Brukstid er 30 minutter ved 20°C.

Pass på at det ikke er tørre flekker i primeren. Om nødvendig må det primes et strøk til.

Primeren kan avstrøs lett med fin kvartssand, dette vil gi skliskring i det ferdige gulvet. For dårlig primet underlag kan gi «pinholes» i coatingen.

Coating: GjøcoPoxy C.  
Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter til homogen masse.

GjøcoPoxy C påføres med rull og/eller pensel.

Forbruk: 0,3 – 0,5 kg pr. kvm.

Brukstid er 30 minutter ved 20°C.

Bruk samme batchnummer på hele gulvet.

*For vertikale flater benyttes GjøcoPoxy C Tix, som er tilsatt tix/stivelse.*

Unngå vannsøl de første 7 dagene, til produktet er gjennomherdet.

Benytt egnet verneutstyr.

Se ytterligere informasjon på tekniske datablad.

Oppdatert 08.10.24

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

