

## Systembeskrivelse / leggeanvisning



## GjøcoPoxy Kompakt

### Forbrukstabell:

### GjøcoPoxy Kompakt

		<i>GjøcoPoxy Kompakt 2,5 mm</i>	<i>GjøcoPoxy Kompakt 4 mm</i>	<i>GjøcoPoxy Kompakt 6 mm</i>
Primer:	GjøcoPoxy Primer	0,3	0,3	0,3
Avstrøing:	Kvartssand	1,0	1,0	1,0
Mellomsjikt:	GjøcoPoxy Universal	0,7	1,0	1,6
	Kompaktmel	0,7	1,0	1,6
Avstrøing:	Farget kvartssand	2,4	3,2	4,5
Toppsjikt:	GjøcoPoxy Universal	0,2 pr strøk	0,2 pr strøk	0,2 pr strøk

### **GJØCOPOXY Kompaktbelegg**

GjøcoPoxy Kompakt består av løsemiddelfrie epoksyprodukter blandet sammen med farget sand. Systemet gir et fugefritt gulv med høy slitestyrke og kjemikaliebestandighet som egner seg godt til områder med moderat til høy mekanisk belastning. Systemet legges i tykkelser på 2,5-6 mm etter behov og leveres i et utvalg ulike farger etter ønske.

Bruksområder: Garasjer / verksted, kontorlandskap, korridorer, industrigulv, lager/oppbevaring, utstillingslokaler/butikker, laboratorier og andre tekniske rom

GjøcoPoxy Kompakt gir en lett vaskbar overflate med god kjemikalieresistens.

### **FORBEHANDLING**

Nystøpt betong må være utherdet. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Betongen må slipes, freses, blastres eller sandblåses og støvsuges godt. Skader, sår og sprekker må utbedres.

### **PÅFØRING**

Primer: Underlaget primes med egnet GjøcoPoxy primer, f.eks. BP, MF eller Universal. Forbruk: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Bland del A og B godt med saktegående mikser i minimum 3 minutter.

Påføres underlaget med bred-/tannsparkel og/eller rull.

Brukstid er 30 minutter ved 20°C.

Primeren kan med fordel avstrøs lett med fin kvartssand.

Mellomsjikt: GjøcoPoxy Universal og kompaktmel.

Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter før fyllstoff drysses inn i blanding. Miks videre til homogen masse.

Massen legges ut med tannsparkel eller nivårake til ønsket tykkelse.

Før herding fullstrøs epoxyen med farget kvartssand og komprimeres med

helikopter/glattemaskin før herding.

Brukstid er 30 minutter ved 20°C.

**Toppsjikt:** GjøcoPoxy Universal.  
Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter og miks til homogen masse.

GjøcoPoxy Universal legges ut med bredsparkel eller svaber og etter rulles.  
Normalt forbruk ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

Om ønskelig gjentas dette etter herding, som et andre strøk. Dette strøket bør utføres vinkelrett på det første.  
2 strøk topping gir en glattere og mindre sklissikker overflate, som er mer vaskbar.

Brukstid er 30 minutter ved 20°C.

**Forsegling:** Dersom det ønskes en mattere finish kan GjøcoPur TL Matt Klar påføres 1 eller 2 strøk. Rør først opp del A med langsomt gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående.  
Påføres med rull eller airless sprøyte, med en tykkelse på 0,1 – 0,15 kg/m<sup>2</sup> per strøk. GjøcoPur TL Matt Klar kan påføres flere lag dersom man ønsker sterkere og mer slitesterk toppstrøk.  
Produktet kan også brukes som en-komponent (del A). Rør da opp produktet med langsomt gående drill og påfør med rull eller airless sprøyte.  
Produktet er noe svakere og har lengre herdetid som en-komponent.

Unngå vannsøl de første 7 dagene, til produktet er gjennomherdet.

Benytt egnet verneutstyr.

Se ytterligere informasjon på tekniske datablad.

Oppdatert 08.10.24

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

