

## Systembeskrivelse / leggeanvisning



## GjøcoPoxy Slurry

## Forbrukstabell:

## GjøcoPoxy Slurrybelegg

	<i>GjøcoPoxy slurrybelegg HM 2 mm</i>	<i>GjøcoPoxy slurrybelegg 3 mm</i>	<i>GjøcoPoxy slurrybelegg 4 mm</i>
Primer: GjøcoPoxy Primer	0,4	0,3	0,3
Avstrøing: Kvartssand 0,4 - 0,8 mm	2,0	1,0	1,0
Bunnsjikt: GjøcoPoxy SL		1,6	2,1
Avstrøing: Kvartssand 0,4 - 0,8 mm		3,0	
Avstrøing: Kvartssand 0,7 - 1,2 mm			4,0
Toppsjikt: GjøcoPoxy SL	1,1	1,1	1,4

**GJØCOPOXY Slurrybelegg**

Er et løsemiddelfritt pigmentert epoksybelegg med kvartssand eller annet tilslag. GjøcoPoxy Slurrybelegg gir en sklisikret overflate med god kjemikalieresistens og er lett å rengjøre.

**FORBEHANDLING**

Nystøpt betong må være utherdet. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Betongen må slipes, freses, blastres eller sandblåses og støvsuges godt. Skader, sår og sprekker må utbedres.

**PÅFØRING**

Primer: Underlaget primes med egnet GjøcoPoxy primer, f.eks. BP, MF eller Universal. Forbruk: ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

Bland del A og B godt med saktegående mikser i minimum 3 minutter. Påføres underlaget med bred-/tannsparkel og/eller rull. Bruk tid er 30 minutter ved 20°C. Primeren kan avstrøs lett med fin kvartssand.

Mellomsjikt: GjøcoPoxy SL. Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter før fyllstoff drysses inn i blanding. Miks videre til homogen masse.

GjøcoPoxy SL legges ut med tannsparkel eller nivårake til ønsket tykkelse. Før herding avstrøs med kvartssand

Bruk tid er 30 minutter ved 20°C.

**Toppsjikt:** GjøcoPoxy SL.  
Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter før fyllstoff drysses inn i blanding. Miks videre til homogen masse.

GjøcoPoxy SL legges ut med bredsparkel eller svaber og etterrulles.

Brukstid er 30 minutter ved 20°C.

Bruk samme batchnummer på hele gulvet.

Unngå vannsøl de første 7 dagene, til produktet er gjennomherdet.

Benytt egnet verneutstyr.

Se ytterligere informasjon på tekniske datablad.

Oppdatert 08.10.24

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS** avd. Galterud  
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: office@gjoco.no

