

Systembeskrivelse

GjøcoPur ParkSystem 3 mm



GJØCOPUR ParkSystem 3 mm

Er et fleksibelt, pigmentert og vanntett polyuretanbelegg for parkeringshus. Belegget reduserer ujevnheter i underlaget, reduserer støv og gir et estetisk godt utseende. GjøcoPur ParkSystem er egnet for både renovering og nybygg, og kan legges på både asfalt og betong.

FORBEHANDLING

Nystøpt betong må være utherdet. Underlaget skal være rent, fast, tørt, støv- og fettfritt før videre behandling. Betongen må slipes, freses, blastres eller sandblåses og støvsuges godt. Skader, sår og sprekker må utbedres. Asfaltunderlag skal støvsuges godt, evt porer fylles med skrapelag.

PÅFØRING

Primer: Underlaget primes med egnet GjøcoPoxy primer, f, eks BP, MF eller Universal.
Forbruk: ca. 0,3 kg/m².

Bland del A og B godt med saktegående mikser i minimum 3 minutter.
Bruk tid er 30 minutter ved 20 °C.
Primeren kan avstrøes lett med fin kvartssand.

Mellomsjikt: GjøcoPur SF.
Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter før fyllstoff drysses inn i blanding. Miks videre til homogen masse.

GjøcoPoxy SF legges ut med tannsparkel eller nivårake til ønsket tykkelse.
Forbruk: ca. 1,5 kg/m².

Bruk tid er 30 minutter ved 20 °C.

Før herding avstrøes med kvartssand 0,4-0,8 mm, ca. 4-5 kg/m².

Toppsjikt: GjøcoPur T.
Rør opp del A før tilsetning av del B. Bruk saktegående mikser i minimum 3 minutter til homogen masse.

GjøcoPur T legges ut med bredsparkel eller svaber og etterrulles.

Bruk tid er 30 minutter ved 20 °C.

Bruk samme batchnummer på hele gulvet.

Unngå vannsøl de første 7 dagene, til produktet er gjennomherdet.

Benytt egnet verneutstyr.
Se ytterligere informasjon på tekniske datablad.

Herdetid:	10 °C	20 °C	30 °C
Støvtørr	30 timer	16 timer	10 timer
Lett trafikk	3 døgn	2 døgn	1 døgn
Utherdet	12 døgn	7 døgn	5 døgn

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

