

Produktdatablad

Herregård Exclusive Oljebeis



Herregård Exclusive Oljebeis är en tixotrop alkydoljebaserad lasyr med tillsatt filmskyddsmedel mot mögelsvamp. Tränger väl in i träet, och ger effektiv impregnering samtidigt som det bildar en väderbeständig film. Herregård Exclusive Oljebeis används på nytt eller tidigare laserat trä. Kan även användas på tryckimpregnerat material. Ingen grundning krävs.

Reviderat 03.10.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad lasyr
Kulör:	Bas C och gul transparent som bryts över Gjøcomix i utvalda färger (se färgkarta). Baser får inte användas utan tillsats av pigment.
Flampunkt:	>62 °C
Densitet:	0,9 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 46 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	90 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	35 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	
Hyvlat virke:	10-12 m ² /liter
Ohyvlat virke:	5-8 m ² /liter
Rekommenderade data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,46 mm (0,018")
Sprutvinkel:	65° - 80°
Färgtryck:	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)
	Val av munstycke/sprutvinkel/tryck måste anpassas till aktuell sprututrustning och underlag.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	6 timmar. Låga temperaturer ger längre torktid.
Minimum övermålnings intervall:	24 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemperatur:	-5 °C. Underlaget ska vara torrt och frostfritt.

Förbehandling	Underlaget måste vara rent och torrt innan målning påbörjas. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstas innan vidare behandling. Det är inte nödvändigt att grundmåla träet, men för extra skydd och längre hållbarhet rekommenderas att grundmåla först med Gjøco Oljegrunning klar. Tidigare laserat trä rengörs med Gjøco Krafttvätt för att ta bort fett och föroreningar. Försämrade ytor och vädersliten lasyr stålborstas/slipas för att ta bort lös lasyr och träfibrer. Endast fläckar laseras, innan lasyr appliceras över hela väggen. Allt ändträ ska vara ordentligt mättat med oljegrundfärg, 3–4 strykningar vått-i-vått. På hyvlat trä, timmer, hårda och/eller blanka ytor, sidokanter och falser på ytterpanelen kan stålborstning/slipning vara nödvändig för att säkerställa vidhäftningen. För att uppnå bästa möjliga kanttäckning, avrunda skarpa kanter innan grundmålning.
Applicering	Applicera minst 2 strykningar på nytt, ohyvlat trä. Minst 3 strykningar appliceras på nytt hyvlat trä och timmer. På tidigare laserade underlag, applicera 1–2 strykningar efter behov. Syd- och västväggar slits normalt ut snabbare och behöver därför mer frekvent behandling än övriga. Stryk lasyren över hela brädans längd för att undvika flammighet. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3–4 strykningar).
Lagring	Stäng lock ordentligt när du förvarar lasyren för att förhindra spill och uttorkning. Lasyren ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagare. Se även föreskrifter för farligt avfall. 
Övrig information	Eventuell olja som flyter upp bör omröras ordentligt en stund före användning. Använd alltid samma batchnummer på samma yta, vid behov kan innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika glans- och färgskillnader. Underlag som tidigare har behandlats med linoljeprodukter ska rengöras ner till bart trä för att undvika blåsor. Dagg på en halvtorr yta kan ge matta fläckar. Sol på en våt eller halvtorr yta kan orsaka blåsor. Undvik därför applicering i solsken och när det är dagg. Använd inte på kantat trä. Förpackningsstorlekar: 0,68; 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

