

GjøcoPoxy C är en lösningsmedelsfri tvåkomponent epoxibeläggning för golv och vägg. GjøcoPoxy C är avsedd för användning på mineraliskt underlag såsom betong, murverk, puts och cementbaserade underlag som måste klara stora kemiska och mekaniska belastningar. GjøcoPoxy C blir svagt gul i solljus utan att påverka produkttegenskaperna negativt. Produkten kan också användas på stål.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industrigolv
Betonggolv
Väggar

FÖRPACKNING

Uppsättning ca 14,75 kg:
11,8 kg del A
2,95 kg del B

Uppsättning ca 5 kg:
4 kg del A
1 kg del B

BRUKSDATA

Kulör:	Ljusgrå
Blandningsförhållande:	4:1 i vikt (del A: del B)
Densitet på blandning:	Ca. 1,3 kg/l
Appliceringsmetod:	Målarrulle eller pensel.
Förtunning:	Produkten ska inte förtunnas
Rengöringsmedel:	Thinner eller annat rengöringsmedel för polyuretan. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt.
Rekommenderad förbrukning:	0,3–0,5 kg/m ² .
Brukstid:	25 min. vid +20°C
Härddningstid:	7 dygn
Hårdhet:	Shore D 80.
Lägsta appliceringstemperatur:	+ 10 ° C i underlag och luft, och minst 3 ° C över den aktuella daggpunkten.
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.

Produkten får inte användas på fuktiga ytor eller utsätts för fukt före härdning.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Kvarvarande fukt i underlaget får inte överstiga 90 % RF. Betongkvalitet bör vara min. C 25. Förbehandlingen av betong sker genom slipning, fräsning, slungrensning eller sandblåstring. Ytan dammsugas grundligt i slutet. Underlagets lufttemperatur och yttemperatur måste vara minst + 10 ° C vid applicering och vara minst + 3 ° C över den nuvarande daggpunkten.

Applicering

Den relativa luftfuktigheten i rummet måste vara under 90% både under applicering och härdning. Ohärdad produkt får inte komma i kontakt med fukt eller vatten. Det är viktigt att endast torra tillsatser används som råvaror. Del A och del B måste ha en temperatur över + 15 ° C när de blandas.

Rör först upp del A med en långsamt gående borr och tillsätt del B. Blanda väl i minst 3 minuter tills det är homogent. Blandningen måste användas omedelbart. Applicera med en tandad spackel eller nivårika.

Självtjämnande beläggning

Den förbehandlade ytan måste alltid grundas med, till exempel, Gjøcocoxy BP, (alt Gjøcocoxy MF eller Gjøcocoxy R), som är bestrött med torr ren sand och efter härdning av primern allt överskott av sand avlägsnas, innan applicering GjøcoPoxy C till önskad ytstruktur.

Alternativt appliceras GjøcoPoxy C på en obestrött primer, men inom 24 timmar, om en slät yta önskas.

Härdningstid

Epoxibeläggningsen härdar fullständigt efter 7 dagar och får inte utsättas för vatten spill, kemikalier och mekaniskt slitage förrän fullständig härdning har uppnåtts. Detta kan leda till missfärgning.

Lagring

Produkten skall lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och lagras torrt vid en jämn temperatur. Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall.



Övrig information

Färgen tål inte frost. Använd inte olika batchnummer på samma skikt; det kan leda till kulörskillnader.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. Produkten kan orsaka allergier och skada luftvägarna. Använd handskar och andningskydd.

De tekniska rekommendationerna och detaljerna i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information måste ändå betraktas som vägledande och föremål för bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. Användaren är ansvarig om produkten används för andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktig utförande. Eftersom villkoren för att produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, såvida inget annat skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förvarning.

Publicerad av Gjøco AS