

GjøcoPur TL Matt är en lösningsmedelfri, matt polyuretantäckfärg med god nötningsbeständighet, reptålighet och UV-stabilitet. GjøcoPur TL Matt är avsedd som toppbeläggning för användning på betong, trä och hårdplast. Kan brytas till önskad kulör. GjøcoPur TL Matt kan användas som både en- och tvåkomponent.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Industrigolv  
Parkeringsdäck  
Ramper  
Lager/produktion  
Korridorer  
Laboratorier/tekniska rum  
Sjukhus/institutioner  
Utställningslokaler/butiker

## FÖRPACKNING

Bas vit:	Bas klar:
Uppsättning ca 5,75 kg:	Uppsättning ca 4,3 kg:
5 kg del A	3,55 kg del A
0,75 kg del B	0,75 kg del B

## BRUKSDATA

Kulör:	Bas vit eller klar. Kan brytas till många kulörer.		
Blandningsförhållande:	<b>Del A</b>	<b>Del B</b>	<b>Totalt</b>
	Bas vit: 5 kg	0,75 kg	5,75 kg
	Bas klar: 3,55 kg	0,75 kg	4,3 kg
	Kan också användas som en-komponent.		
Appliceringsmetod:	Applicera med en roller eller airless spruta.		
Förtunning:	Produkten ska inte förtunnas		
Rengöringsmedel:	Vatten eller annat rengöringsmedel för polyuretan. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt.		
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 0,1 – 0,15 kg/m <sup>2</sup>		
Torktid (20° C, 50 % relativ fuktighet)			
Dammtorr:	6 timmar		
Gångbar:	24 timmar		
Härdad:	6 dygn		
Lägsta appliceringstemperatur:	+ 12 °C till +30°C i underlag och luft, och minst 3 ° C över den aktuella dagpunkten.		
Hållbarhet:	18 månader i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.		

Produkten får inte användas på fuktiga ytor eller utsättas för fukt före härdning.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren, torr och fri från fett. Rengör med Gjøco Husvask eller Gjøco Gulvrens. Kvarvarande fukt i underlaget skall vara max. 4 %. Yttemperaturen skall vara minst + 12°C när den appliceras, och vara minst 3°C ovanför den aktuella dagpunkten.

## Applicering

Del A och del B bör ha en temperatur över + 12 ° C vid blandning. Rör först upp del A med en långsamtgående omrörare och tillsätt del B. Blanda väl i minst 3 minuter tills det är homogent. Blandningen måste användas omedelbart. Applicera med en roller eller airless spruta med en tjocklek på 0,1 - 0,15 kg / m<sup>2</sup> per lager. GjøcoPur TL Matt kan appliceras i flera lager om man önskar en starkare och mer hållbar yta.

## Härdningstid

GjøcoPur TL Matt härdar fullständigt efter 6 dagar och får inte utsättas för vatten spill, kemikalier och mekaniskt slitage förrän fullständig härdning har uppnåtts.

## Lagring

Produkten skall lagras enligt nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och lagras torrt vid en jämn temperatur. Produkten skall transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

## Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall.



## Övrig information

Färgen tål inte frost. Använd inte olika batchnummer till samma skikt; det kan leda till kulörskillnader.

## Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. Produkten kan orsaka allergier och skada luftvägarna. Använd handskar och andningsskydd.

De tekniska rekommendationerna och detaljerna i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information måste ändå betraktas som vägledande och föremål för bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. Användaren är ansvarig om produkten används för andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktig utförande. Eftersom villkoren för att produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, såvida inget annat skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förvarning.

Publicerad av Gjøco AS