

GJØCOPOXY LETTSPARKEL

GjøcoPoxy Lettsparkel er en løsemiddelfri to-komponent epoxy sparkel for vegg og tak. GjøcoPoxy Lettsparkel er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Produktet er sprøytbar og er egnet for porefylling og primer på betongflater.

BRUKSOMRÅDE

Tankbelegg
Betongvegger
Tak

FORPAKNING

Sett á 11,95 kg:
9 kg GjøcoPoxy Lettsparkel del A
2,95 kg GjøcoPoxy BP/SL/C/C HD/ Lettsparkel del B

BRUKSDATA

Farge:	Lys grå.
Blandingsforhold:	3:1 i vekt (del A: del B)
Påføringsmetode:	Sprøyte eller sparkel.
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for epoxy. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvekt på blanding:	Ca.1,2 kg/l.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	Ca 0,5-1,5 kg/m ² .
Brukstid:	30 min. ved +20°C
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 døgn.
Hardhet:	Ca 80 Shore D
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.

GJØCOPOXY LETTSPARKEL

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 90% RH. Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +10°C ved påføring, og være minst +3°C over gjeldende duggpunkt.

Påføring

Den relative fuktighet i rommet må være under 90 % både under påføring og herding. Uherdet produkt må ikke komme kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som strømaterialer. Del A og del B skal ha en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake.

Tank belegg

Den forbehandlede flaten kan påføres GjøcoPoxy Lettsparkel til porefri overflate oppnås. Hvis det er mulig trengs ingen sparkling av overflaten og det er mulig å påføre produktet med en sprøyte med dyse som lager fint sprøytebilde opp til 1-2 kg/m² uten at materialet siger på vertikale flater. Deretter kan overflaten påføres epoxy, polyurea eller andre overflate produkter som ønskes å brukes som topp belegg i tankanlegg.

Videre priming av GjøcoPoxy Lettsparkel må påføres innen 24 timer ved 20 C. Hvis temperaturen er høyere, blir dette intervall kortere og omvendt.

Herdetid

GjøcoPoxy Lettsparkel er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd. Dette kan bli føre til misfarging.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



GJØCOPOXY LETTSPARKE

ØVRIG INFORMASJON

Epoxyproduktet tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til fargeforskjeller.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
