

Produktdatablad

GjøcoPoxy Lettsparkel



GjøcoPoxy Lettsparkel er en opløsningsmiddelfri to-komponent epoxysparkel til vægge og lofter. GjøcoPoxy Lettsparkel er beregnet til brug på mineraliske underlag som beton og cementbaserede underlag, som skal kunne modstå store kemiske og mekaniske belastninger. Produktet er sprøjtbart og egnet til porefyldning og som primer på betonflader.

Revideret

14.02.2025

Symboler



Brugsområder:

Tankbelægning
Betonvægge
Lofter

Tekniske data

Farve:	Lys grå
Blandingsforhold:	Sæt á 12 kg: 9 kg GjøcoPoxy Lettsparkel del A 3 kg GjøcoPoxy Lettsparkel del B (3 : 1 / del A : del B)
Påføringsmetode:	Sprøjte eller spartel
Rengøringsmiddel:	Tynder eller andet rengøringsmiddel for epoxy. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tyndning:	Produktet skal ikke tyndes.
Egenvægt på blanding:	Ca. 1,2 kg/l
Forbrug:	0,5 – 1,5 kg/m ²
Brugstid:	30 min. ved +20°C
Minimum påføringstemperatur:	+10°C på underlag og luft, og mindst 3°C over gældende dugpunkt. Lavere temperaturer forlænges hærdetiden.
Hærdetid:	7 døgn
Hårdhed:	Ca. Shore D 75
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage ved normal lagringstemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og frit for fedt. Maks. restfugtighed i underlaget må være 10 % (90 RH). Betongkvalitet min. C 25. Forbehandling af beton skal ske ved slibning, fræsning, slyngrensning eller sandblæsning. Overfladen støvsuges grundigt til sidst. Lufttemperatur og overfladetemperatur på underlaget skal være mindst +10°C ved påføring, og mindst +3°C over gældende dugpunkt.

Brugsmetode:

Den relative luftfugtighed i rummet må være under 90 % både under påføring og hærkning. Utherdet produkt må ikke komme i kontakt med fugtighed eller vand. Det er vigtigt, at der kun bruges tørre tilslag som strømaterialer. Del A og del B skal have en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først op del A med en langsomgående boremaskine, og tilsæt derefter del B. Bland godt i mindst 3 minutter, indtil en homogen blanding er opnået. Blandingen skal bruges med det samme. Påføres med tandet spartel eller nivårake.

Tankbelægning: Den forbehandlede flade kan påføres GjøcoPoxy Lettsparkel, indtil en porefri overflade opnås. Hvis ønskes, kan produktet påføres ved brug af en sprøjte med dyse, der skaber et fint sprøjtemønster op til 1-2 kg/m² uden at materialet rinder på vertikale flader. Derefter kan overfladen påføres epoxy, polyurea eller andre overfladeprodukter, der ønskes som topbelægning i tankanlæg. Videre priming af GjøcoPoxy Lettsparkel skal påføres inden 24 timer ved 20°C. Hvis temperaturen er højere, bliver dette interval kortere og omvendt.

Hærdetid: GjøcoPoxy Lettsparkel er fuldt hærdet efter 7 dage og må ikke udsættes for vandsprøjt, kemikalier eller mekanisk slid før fuld hærkning er opnået. Dette kan blandt andet føre til misfarvning.

Lagring:

Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt ved konstant temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering:

Flydende epoxy må ikke tømmes i kloaksystemet eller naturen, men skal afleveres til en miljøstation. Uherdet epoxy kan afleveres som restaffald på miljøstationer, men det anbefales at kontakte den relevante miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale variationer.

**Øvrig information:**

Epoxyproduktet tåler ikke frost. Brug ikke forskellige batchnumre på samme strøg; det kan føre til farveforskel.

Sikkerhed

Produktet kan forårsage kontaktallergi, og det skal anvendes passende handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

