

Produktdatablad

GjøcoPoxy Lettsparkel



GjøcoPoxy Lettsparkel er en løsemiddelfri to-komponent epoxysparkel for vegg og tak. GjøcoPoxy Lettsparkel er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Produktet er sprøytbart og er egnet for porefylling og primer på betongflater.

Revidert 30.09.2025

Symboler



Bruksområder

Tankbelegg
Betongvegger
Tak

Tekniske data

Farger:	Lys grå
Blandingsforhold:	Sett å 12 kg: 9 kg GjøcoPoxy Lettsparkel del A 3 kg GjøcoPoxy Lettsparkel del B (3 : 1 / del A : del B)
Påføringsmetode:	Sprøyte eller sparkel
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for epoxy. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Egenvekt på blanding:	Ca. 1,2 kg/l
Forbruk:	0,5 – 1,5 kg/m ²
Brukstid:	30 min. ved +20 °C
Minimum påføringstemp. °C:	+12 °C i underlag og luft, og minst 3 °C over gjeldende duggpunkt. Lavere temperaturer forlenger herdetiden.
Herdetid:	7 døgn
Hardhet:	Ca. Shore D 75
Holdbarhet:	2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 10% (90 RH). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +12 °C ved påføring, og være minst +3 °C over gjeldende duggpunkt.

Bruksmåte

Den relative fuktighet i rommet må være under 90% både under påføring og herding. Uherdet produkt må ikke komme kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som strømaterialer. Del A og del B skal ha en temperatur over +15 °C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake.

Tank belegg: Den forbehandlede flaten kan påføres GjøcoPoxy Lettsparkel til porefri overflate oppnås. Hvis ønskelig, kan produktet påføres ved bruk av sprøyte med dyse som lager fint sprøytebilde opp til 1-2 kg/m² uten at materialet siger på vertikale flater. Deretter kan overflaten påføres epoxy, polyurea eller andre overflate produkter som ønskes å brukes som topp belegg i tankanlegg. Videre priming av GjøcoPoxy Lettsparkel må påføres innen 24 timer ved 20 °C. Hvis temperaturen er høyere, blir dette intervall kortere og omvendt.

Herdetid: GjøcoPoxy Lettsparkel er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd. Dette kan bl.a. føre til misfarging.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende epoxy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, da det kan være lokale variasjoner.

**Øvrig Informasjon**

Epoxyproduktet tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til fargeforskjeller.

Sikkerhet

Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

