

# Produktdatablad

## GjøcoFoam 1K



GjøcoFoam 1K er et 1-komponent polyurethanskum til injektion af fugtige revner og sprækker i fjeld og beton.

GjøcoFoam 1K er ikke egnet til områder, hvor der kan opstå bevægelser senere, men kan bruges ved store lækager og til midlertidigt at stoppe lækagen, hvorefter det kan injiceres med f.eks. GjøcoFoam Gel.

Revideret

14.02.2025

Symboler



### Brugsområder:

GjøcoFoam 1K er velegnet til tætning af lækager, hvor tilstrømningen af vand varierer, samt ved højt vandtryk. GjøcoFoam 1K leveres som en komponent og injiceres med en passende boremaskinpumpe gennem injektionssækker eller indstøbt injektionsslange. Reaktionen for skumning kan akselereres med en lille tilsætning af GjøcoPur Aks.

### Tekniske data

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøringsmiddel:       | Tynder eller andet rengøringsmiddel til polyurethan. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk. |
| Egenvægt på blanding:   | 1,1 kg/L                                                                                      |
| Forbrug:                | Efter behov for at tætnes lækager                                                             |
| Skumningstid ved 20 °C: | 30 sek                                                                                        |
| Volumutvidelse:         | 5-10 gange                                                                                    |
| Holdbarhed:             | 1/2 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.                                   |

### Brugsanvisning/Egenskaber:

GjøcoFoam 1K er en lavviskøs væske, der reagerer med vand og danner skum. GjøcoFoam 1K skummer til et volumen 5-10 gange større end i flydende form. Skummet kan ikke absorbere bevægelser. Ved tilførsel af store mængder vand vil GjøcoFoam 1K danne et stabilt skum.

### Lagring:

Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal være godt lukket og opbevares tørt ved en konstant temperatur og må ikke udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.

### Affaldshåndtering:

Produktet må ikke hældes i kloaksystemet eller ud i naturen, men skal afleveres på et godkendt modtageanlæg for farligt affald.



|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Øvrig information:</b> | GjøcoFoam 1K tåler ikke frost.<br>Emballagestørrelse: 10 kg dåse                                                                                     |
| <b>Sikkerhed:</b>         | Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. Produktet kan forårsage allergi og skade luftvejene. Brug handsker og åndedrætsværn. |

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontaktinformation</b> | <b>Gjøco AS</b> avd. Galterud<br>Sagmoen 100, NO-2223 Galterud<br>Telefon: +47 712 91 700<br>E-mail: <a href="mailto:office@gjoco.no">office@gjoco.no</a> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

