



## **BRUKSANVISNING GJØCOPOXY KOMPAKT 3mm**

### **GJØCOPOXY KOMPAKT**

---

er et løsemiddelfritt epoxybelegg.

### **PÅFØRING**

---

Underlaget må være rent og tørt.

PRIMER: Påfør 1 strøk med Gjøcopoxy Universal.

- Forbruk 0,30 kg pr. kvm.
- Sandavstrøes med (5) fargetsand, 1,0 – 1,8 mm. Forbruk 0,5 kg pr kvm
- Bruktid: 30 min. Tørketid: 6-8 timer v/20° C.
- Overmalbar: 6-24 timer.

OPPBYGGINGSLAG: Legg ut Gjøcopoxy Universal og fyllstoff med tannsparkel eller nivårake.

Forbruk:

- 1,0 kg Gjøcopoxy Universal pr. kvm.
- 1,0 kg Fyllstoff pr. kvm.
- Fullmettes med kvartssand, minimum 3,5 kg pr. kvm.
- Glattes med helikopter.

TOPPSTRØK: Poxylakk Glassklar med gummisvaber eller lignende. Rulles.

- Ca 0,2kg pr. kvm. (20 kvm. pr. sett)
- Bruktid: 30 min.

### **ANNEN INFORMASJON**

---

- Alle underlag skal slipes eller blastres for god vedheft.
- Skader, sår og sprekker må sparkles med epoxysparkel eller epoxymørtel.
- Gulvet skal primes med Gjøcopoxy BP eller annen Gjøcopoxy primer.
- Bruk tannsparkel med påsatt tape for å få riktig tykkelse.