



BRUKSANVISNING GJØCOPOXY SL SLURRY

GJØCOPOXY SL Slurry

er et sklisikret løsemiddelfritt epoxybelegg. Produktet leveres i tre standard farger. NCS 2000 N, NCS 3000 N og NCS 5000 N. Andre farger kan lages på bestilling.

PÅFØRING

Underlaget må være rent og tørt.

PRIMER: Påfør 1 strøk med Gjøcopoxy BP (Betong primer).

- Forbruk 0,30 kg pr. kvm.
- Sandavstrøes med kvartssand, 0,3 – 0,7 mm
- Bruktid: 30 min. Tørketid: 6-8 timer v/20° C.
- Overmalbar: 6-24 timer.

OPPBYGGINGSLAG: Legg ut 1,2 mm Gjøcopoxy SL med tannsparkel eller nivårake. Forbruk:

- 1,7 kg pr. kvm.
- Fullmettes med kvartssand, minimum 4,0 kg pr. kvm.
- Bruktid: 30 min.

TOPPSTRØK: Gjøcopoxy SL med gummisvaber eller lignende.

- Ca 1,1 kg pr. kvm. (20 kvm. pr. sett)
- Bruktid: 30 min.

ANNEN INFORMASJON

- Alle underlag skal slipes eller blastres for god vedheft.
- Nystøpt betong må tørke i fire uker.
- Skader, sår og sprekker må sparkles med epoxysparkel eller epoxymørtel.
- Gulvet skal primes med Gjøcopoxy BP eller annen Gjøcopoxy primer.
- Bruk samme batch med Gjøcopoxy SL på hele gulvet.
- Bruk tannsparkel med påsatt tape for å få riktig tykkelse.
- Gjøcopoxy SL Del A skal røres til ensartet farge, deretter tilsettes Del B og blandes med rørverk i minimum 3 minutter. Deretter tilsettes Del C (fyllstoff) og røres til en jevn og homogen konsistens.