



# GjøcoPoxy Dekor Slurry 3mm

## Bruksområder

Gir et estetisk tilfredsstillende utseende og reduserer ujevnheter. Gjøco Dekor Slurry gjør arealene vanntette, lysere og sikrere å besøke. Passer både for renovering og nybygging.

## Fordeler

- Kan bestilles i forskjellige farger og lage estetiske pene overflater
- Slitesterk – lang levetid
- Kan brukes på eksisterende belegg, og på betong og asfalt
- Sklisikkert hvis ønskelig
- Vanntett belegg
- Rask utførelse
- Letter renhold
- Reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

## Produktinformasjon

- Produkt: GjøcoPoxy Dekor Slurry.
- Overflate: lages til ønsket skisikring.
- Tykkelse: 3 mm
- Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.
- Produsent: Gjøco AS

## Produkter som inngår i dette systemet

- Primer: Gjøcopoxy BP, forbruk 0.3 kg/m<sup>2</sup> avstrødd med sand 0.4 - 0.8 mm, ca. 1 kg/m<sup>2</sup>
- Belegg: GjøcoPoxy Universal med fyllstoff, forbruk 1,6 kg/m<sup>2</sup> og fullstrødd med sand 0.4 - 0.8 mm, ca. 5 kg/m<sup>2</sup>
- Topp: GjøcoPoxy Universal, forbruk 1 kg/m<sup>2</sup> eller etter ønsket grad av sklisikring. Alternativt kan Gjøcopoxy Glassklar benyttes om man ønsker en mer UV stabilitet.

Dersom det er risiko for fukt i underlaget bør GjøcoPoxy MF benyttes som primer istedenfor GjøcoPoxy BP.

Herdetid	10°C	20°C	30°C
Støvtørr	30 t	16 t	10 t
Lett trafikk	3 døgnet	2 døgnet	1 døgnet
Utherdet	12 døgnet	7 døgnet	5 døgnet

## Miljøkrav

Det ferdig utherdede systemet anses å være ufarlig for helse og miljø.

## Krav til underlag

- Betongunderlaget må være forbehandlet ved blastring eller sliping, så at sement hud og dårlig betong fjernes.
- Trykkfastheten bør være minimum 25MPa, og maks RF 90% med diffusjonssperre mot grunn.
- Overflaten skal til enhver tid være minimum 3 grader over duggpunktet under utførelse og fritt for vann.

## Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruk et mildt alkalisk vaskemiddel.