



# GjøcoPoxy Slurry 5mm

## Bruksområder

Gir et estetisk tilfredsstillende utseende og reduserer ujevnheter. Gjøco Slurry gjør arealene vanntette, lysere og sikrere å besøke. Passer både for renovering og nybygging.

## Fordeler

- Kan bestilles i forskjellige farger og lage estetiske pene overflater
- Slitesterk – lang levetid
- Kan brukes på eksisterende belegg, og på betong og asfalt
- Sklisikkert hvis ønskelig
- Vanntett belegg
- Rask utførelse
- Letter renhold
- Reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

## Produktinformasjon

- Produkt: GjøcoPoxy Slurry.
- Overflate: lages til ønsket skisikring,
- Tykkelse: 5 mm
- Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.
- Produsent: Gjøco AS

## Produkter som inngår i dette systemet

- Primer: Gjøcopoxy BP, forbruk 0.3 kg/m<sup>2</sup> avstrødd med sand 0.4 - 0.8 mm, ca. 1 kg/m<sup>2</sup>
- Belegg: GjøcoPoxy SL, forbruk 3.0 kg/m<sup>2</sup> og fullstrødd med Kwartssand 0.4 - 0.8 mm, ca. 7 kg/m<sup>2</sup>
- Topp: GjøcoPoxy SL, forbruk 1 kg/m<sup>2</sup> eller etter ønsket grad av sklisikring.

Dersom det er risiko for fukt i underlaget bør GjøcoPoxy MF benyttes som primer istedenfor GjøcoPoxy BP.

## Miljøkrav

Det ferdig utherdede systemet anses å være ufarlig for helse og miljø.

## Krav til underlag

- Betongunderlaget må være forbehandlet ved blastring eller sliping, så at sement hud og dårlig betong fjernes.
- Trykkfastheten bør være minimum 25MPa, og maks RF 90% med diffusjonssperre mot grunn.
- Overflaten skal til enhver tid være minimum 3 grader over duggpunktet under utførelse og fritt for vann.

## Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruk et mildt alkalisk vaskemiddel.

Herdetid	10°C	20°C	30°C
Støvtørr	30 t	16 t	10 t
Lett trafikk	3 døgn	2 døgn	1 døgn
Utherdet	12 døgn	7 døgn	5 døgn

Produkter fra Gjøco AS er garantert mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår.