

Produktdatablad

Proff Lättspackel J



Proff Lättspackel J är ett färdigblandat handspackel med limmande effekt. Speciellt anpassat för skarvspackling med pappersremsa och hörnförstärkning på gipsskivor och betong inomhus.

Reviderat 11.01.2024

Symboler



Tekniska data


Typ:	Latexpolymer, med lättfyllnadsmedel och dolomit
Kulör:	Beige
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Torrhalt, volym %:	Ca. 58
Appliceringsmetod:	Stålspackel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Skal normalt inte förtunnas
Materialåtgång:	Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: 1 liter/ m ²
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet
Beröringstorr:	Ca. 0,5 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	Ca. 8–10 timmar
Skiktjocklek:	Max. 2 mm
Minimum appliceringstemperatur:	+5°C
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning

Förbehandling

Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Blanka, målade ytor rengörs med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask och mattslipas. Ojämnheter avlägsnas genom slipning.

Applisering

Spackla för hand med stålspackel. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

Lagring	Vid lagring av överbliven spackel, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Spacklet skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Spackel och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Förvaras torrt och frostfritt samt skyddat från solljus. Öppnad förpackning kan lagras i 12 månader. Kan även vara hållbar efter 12 månader, kontrollera konsistens och lukt. Emballagestorlek: 3 L och 10 L.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. Använd ögonskydd vid slipning av större ytor.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

