

Produktdatablad

Proff Solid



Gjøco Proff Solid är en vattenspädbar, luktsvag och lösningsmedelsfri PVA-dispersionsfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Gjøco Proff Solid används som mellan- och toppskikt på byggplattor av olika slag, gips, betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.

Reviderat

12.01.2024

Symboler





Tekniska data

Typ:	PVA dispersionsfärg
Kulör:	Bas Vit, A, B och C
Glans:	Levereras i glans 5, 7, 10 och 20
Litervikt:	Ca. 1,4 g/l
Torrhalt (volym %):	Ca. 40
Applikeringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8 - 10 m ² /liter, beroende på underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.53 mm , 0,021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Spruttryck:	150 kg/cm ²
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	3 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning.
Minimum appliceringstemperatur:	+ 5°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Husvask och skölj väl med rent vatten. Tidigare målade ytor, MDF, och hårda, släta ytor mattas ner med sandpapper och grundas med Gjøco Proff Heft.

	Missfärgade ytor primas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag. Obehandlad mur, absorberande ytor och tidigare kalkade ytor skrapas, borstas och tvättas före priming med Gjøco Primer för mur och betong.
Applicering	Proff Solid är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Applicera 1–2 skikt efter behov. Använd gärna en rulle med förlängningsskaft eftersom det är lättare att undvika gräng. För att få ett jämnt resultat rekommenderas att rulla hela längder åt samma håll på hela väggen.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och samma yta, för att undvika glans- och färgskillnader. Vid behov kan olika produktionsnummer blandas före användning. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Miljömärkning	Gjøco Proff Solid är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.  Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier, BVB.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall. 
Övrig information	Rör om väl före användning. Förpackningsstorlekar: 0,68L, 2,7 L och 9 L, beroende på glansgraden.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g/l VOC.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435-353 57 E-post: info@gjoco.se 