

# Produktdatablad

## Protectol



Gjøco Protectol är en impregneringsolja för virke utomhus med rötskyddsverkade egenskaper. Penetreringsförmågan är enastående och linolja gör att sprickbildning förhindras effektivt. Gjøco Protectol är övermålningsbar med andra färger. Klar kan också delvis blandas i andra färger som rötskyddsförstärkning.

Reviderat 17.01.2024

Symboler



### Tekniska data

Typ:	Linolje- och Alkydoljebaserad impregneringsolja
Kulör:	Klar
Flampunkt:	Ca. 40 °C
Densitet:	0,8 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta.
Rekommenderad förbrukning:	Ca. 4–12 m <sup>2</sup> /liter, beroende på träverkets sugförmåga.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek.
Damm torr:	12–24 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä ska vara torrt före behandling; det kan ta allt från några veckor till 1–2 månader. Skölj och borsta bort eventuella impregneringsrester. Vädert, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Smutsiga ytor, och/eller ytor angripna av svartmögel rengöres med Gjøco Terrasstvätt.

### Applisering

Gjøco Protectol omröres väl före bruk. På nytt träverk appliceras 2 strykningar eller mer vått-i-vätt. Tidigare behandlat träverk appliceras 3 - 4 strykningar efter behov. Protectol ska penetrera in i träverket utan att bilda film. Film på ytan kan leda till flagning. Överskott torkas av med luddfri trasa i längdriktningen.

### Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar produkten för att förhindra spill och uttorkning. Produkten transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

---

**Avfallshantering**

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.



---

**Övrig information**

Det finns flera olika typer av impregnerat material. Undersök med leverantören när de rekommenderar förstagångsbehandling. Träsor etc. som är använda skall brännas under uppsyn eller fuktas väl med vatten pga. faran för självantändning. Förpackningsstorlekar: 0,75 L; 3 L; 10 L och 200 L.

---

**Säkerhet**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laborieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: info@gjoco.se

