

Produktdatablad

Proff Slettvegg



Gjøco Proff Slettvegg er et grundet, overmalbart og umønstrert lærred, der anbefales til tørre rum. Klædet giver en ensartet og glat overflade, der giver et godt grundlag for overmaling. Gjøco Proff Plain væg leveres i både 100 g/m² og 130 g/m².

Revideret

22.05.2024

Teknisk data

Type:	100% grundet cellulosefiber, CV130- Smooth
Vægt:	130 g/m ² (+/- 8%) og 100 g/m ² (+/- 8%)
Bredde:	100 cm
Længde pr. rulle:	100 g/m ² : 25 og 50 m. 130 g/m ² : 10, 25 og 50 m
Brandmodstand:	Euroclass B-s 1, d-0
Anbefalet mængde lim:	Ca. 250 g/m ²
Anbefalet type lim:	Gjøco Proff Vegglim Extra
Opbevaring:	Pakken må ikke åbnes før rullen skal bruges. Åbn maksimalt en uge før brug.
Minimum påføringstemperatur:	+18 °C.

Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv. Temperaturen på underlaget og luften skal være mindst +18 °C.
Produktet skæres i længder 5-10 cm længere end loftshøjden. Stærkt sugende underlag grundes med limen tilsat 10-15% vand.

Anvendelsesmåde

Underlaget påføres med Gjøco Proff Vegglim Extra. Limen indeholder vand, der skal frigives, og skal derfor stå et par minutter, inden tapetet monteres. Installationstiden er normalt 10-30 minutter afhængig af lufttemperatur og fugtighed. Gjøco Proff Slettvegg opsættes lodret, kant-til-kant, fugen justeres og glettes med en tapetudglatter. Sørg for, at al luft er presset ud. Sørg for, at der er nok lim under fugerne. Arbejd fra midten og ud mod kanterne. Rengør loft og gulv med en skarp kniv.

Toplag maling

To til tre lag anbefales efter behov, af det ønskede produkt. Anbefalede produkter til lofter er Gjøco Interiør 02/Takmaling og Gjøco Proff Tak/loft. Til væggen anbefaler vi Gjøco Alle Rom, Gjøco Supermatt Rom og Gjøco Silkematt Rom.

Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt og frostfritt. Pakken må ikke åbnes før rullen skal bruges. Åbn maksimalt en uge før brug.

Bortskaffelse af affald

Afleveres som restaffald til miljøstationen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

