

Produktdatablad

GjøcoPoxy IP



GjøcoPoxy IP er en to-komponent, lavviskøs epoxy uden opløsningsmidler til injektion/limning af revner og sprækker i betongoverflader.

Revideret

14.10.2025

Symboler



Anvendelsesområder

Injektion af revner og sprækker i beton
Trænger ind i revner og sprækker af egen kraft på grund af produktets meget lave viskositet.

Tekniske data

Blandingsforhold:	Sæt á 0,9 kg: 0,69 kg Del A og 0,21 kg Del B (1:0,3)
Rengøringsmiddel:	Fortynder eller andet rengøringsmiddel til epoxy. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Viskositet:	Ca. 250 cP
Egenvægt af blanding:	Ca. 1,1 kg/l
Forbrug:	Efter behov for at tætnel/limre revner.
Brugstid:	Ca. 25 min
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C på underlag og i luft
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved normal opbevaringstemperatur.

Brugsanvisning

Blanding:

Komponent B tilsættes i komponent A og røres i mindst 2 minutter. For sæt større end 1 liter blandes komponent A og komponent B med boremaskine og pisk i mindst 3 minutter, indtil en homogen masse opnås lige før brug.

Injektion:

For 1 liters flaske anvendes håndkraft til at presse GjøcoPoxy IP ud og fylde revner/sprækker. Gentag efterhånden som produktet trænger ind, indtil revnen/sprækken er mættet. GjøcoPoxy IP kan også injiceres ved hjælp af egnet udstyr, som fedtpresse, borepumpe eller en to-komponentpumpe. Injektionsdyser placeres i borede huller, som afskærer sprækken fra begge sider. Afstanden mellem disse afhænger af sprækkens størrelse. Alternativt kan adhæsionsdyser limes

	direkte på sprækkens længderetning. Sprækken bør forsegles ved at spartle med egnet spartelmasse. Injicer i nederste dyse først og fortsæt opad, indtil sprækken er fyldt.
Opbevaring	Produktet skal opbevares i henhold til nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt ved jævn temperatur. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Affaldshåndtering	Flydende epoxy må ikke hældes i kloak eller ud i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. Hærdet epoxy kan afleveres på miljøstationer som restaffald, men det anbefales at kontakte den pågældende miljøstation for konkrete råd, da der kan være lokale forskelle. 
Øvrige oplysninger	GjøcoPoxy IP tåler ikke frost. Emballagestørrelse: 0,9 kg flaske
Sikkerhed	Produktet kan give kontaktallergi, og der skal anvendes egnede handsker, arbejdstøj og beskyttelsesbriller. Se det separate sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Oplysningerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata, og da de anvendes under forhold, der ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi kun garantere produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til mindre produktændringer samt til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere versioner.

Kontaktinformation

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no

