

Produktdatablad

GjøcoPoxy IP



GjøcoPoxy IP er en to komponent, lavviskøs epoxy uten løsningsmidler til injeksjon/liming av riss og sprekker i betongoverflater.

Revidert

16.12.2024

Symboler



Bruksområder

Injisering av sprekker og riss i betong
Trenger inn i riss og sprekker av egen kraft grunnet produktets svært lave viskositet.

Tekniske data

Blandingsforhold:	Sett á 0,9 kg: 0,69 kg del A og 0,21 kg del B (1:0,3)
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for epoxy. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Viskositet:	Ca. 250 cP
Egenvekt på blanding:	Ca. 1,1 kg/l
Forbruk:	Etter behov for å tette/limte sprekker.
Bruktid:	Ca. 25 min
Minimum påføringstemp. °C:	+5 °C i underlag og luft
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.

Bruksmåte

Blanding:

Komponent B tilsettes i komponent A og ristes i minimum 2 minutter. For sett større enn 1 liter blandes komponent A og komponent B med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse rett før bruk.

Injeksjon:

For 1 liters flaske, benyttes håndkraft for å presse ut GjøcoPoxy IP og fyller riss/sprekk. Gjenta etter hvert som produktet trenger inn, helt til risset/sprekken er mettet. GjøcoPoxy IP kan også injiseres ved hjelp av egnet utstyr, som fettpresse, drillpumpe eller en tokomponentpumpe. Injeksjonspakkere plasseres i borede hull, som avskjærer sprekken fra begge sider. Avstanden mellom disse avhenger av sprekkenes dimensjon. Alternativt kan adhesjonspakkere limes direkte på sprekkenes

	lengderetning. Sprekken bør forsegles ved å sparkle med egnet sparkel. Injiser i laveste nippel først og fortsett oppover til sprekken er fylt opp.
Lagring	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende epoxy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoxy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner. 
Øvrig Informasjon	GjøcoPoxy IP tåler ikke frost. Emballasjestørrelse: 0,9 kg flaske
Sikkerhet	Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS avd. Galterud Sagmoen 100, NO-2223 Galterud Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 