

# Produktdatablad

## GjøcoPoxy IP



GjøcoPoxy IP är en tvåkomponents, lågviskös epoxi utan lösningsmedel för injektering/limning av sprickor och sprickbildningar i betongytor.

Reviderad:

14.10.2025

Symboler



### Användningsområden

Injektering av sprickor och sprickbildningar i betong.  
Tränger in i sprickor och sprickbildningar av egen kraft tack vare produktens mycket låga viskositet.

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandningsförhållande:         | Sats á 0,9 kg:<br>0,69 kg del A och 0,21 kg del B (1:0,3)                                        |
| Rengöringsmedel:               | Förtunning eller annat rengöringsmedel för epoxi. Härdad produkt kan endast avlägsnas mekaniskt. |
| Viskositet:                    | Ca 250 cP                                                                                        |
| Egenvikt för blandning:        | Ca 1,1 kg/l                                                                                      |
| Förbrukning:                   | Efter behov för att täta/limma sprickor.                                                         |
| Brukstid:                      | Ca 25 min                                                                                        |
| Minsta appliceringstemperatur: | +5 °C på underlag och i luft                                                                     |
| Hållbarhet:                    | 1 år i oöppnad förpackning vid normal lagringstemperatur.                                        |

### Användning

#### Blandning:

Komponent B tillsätts i komponent A och skakas i minst 2 minuter. För satser större än 1 liter blandas komponent A och komponent B med borr och visp i minst 3 minuter tills en homogen massa uppnås, precis före användning.

#### Injektering:

För 1-litersflaska används handkraft för att pressa ut GjøcoPoxy IP och fylla sprickan. Upprepa efterhand som produkten tränger in, tills sprickan är helt mättad. GjøcoPoxy IP kan även injekteras med lämplig utrustning, såsom fettspruta, borrhyp eller tvåkomponentspump. Injektionspackare placeras i borrarhål som skär av sprickan från båda sidor. Avståndet mellan packarna beror på sprickans storlek. Alternativt kan adhesionspackare limmas direkt längs sprickans riktning. Sprickan bör förseglas genom att spacklas med lämpligt spackel. Injektera i den nedersta nippeln först och fortsätt uppåt tills sprickan är helt fylld..

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b>            | Produkten måste lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Förpackningen ska hållas väl tillsluten och förvaras torrt vid jämn temperatur. Produkten ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.                                                                                                                                                      |
| <b>Avfallshantering</b>   | Flytande epoxi får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till en miljöstation. Ohärdad epoxi kan lämnas på miljöstationer som restavfall, men det rekommenderas att kontakta den aktuella miljöstationen för specifika råd, eftersom lokala variationer kan förekomma.<br> |
| <b>Övrig information:</b> | GjøcoPoxy IP tål inte frost.<br>Förpackningsstorlek: 0,9 kg flaska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Säkerhet</b>           | Produkten kan orsaka kontaktallergi och det ska användas lämpliga handskar, arbetskläder och skyddsglasögon. Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.                                                                                                                                                                                              |

Uppgifterna i detta datablad är baserade på laborietester och praktisk erfarenhet. Våra produkter betraktas som halvfabrikat och eftersom förhållandena vid användning ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat skriftligen avtalats. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre produktförändringar och att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Detta datablad ersätter tidigare versioner.

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontaktinformation</b> | Gjøco AS avd. Galterud<br>Sagmoen 100, NO-2223 Galterud<br>Telefon: +47 712 91 700<br>E-post: office@gjoco.no |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

