

Produktdatablad

Herregård Exclusive Dør & Vindu



Herregård Exclusive Dør & Vindu er en klebefri, slitesterk og dekkende oljemaling til utendørs bruk. Den hefter meget godt og beholder glans og farge over lang tid. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Herregård Exclusive Dør & Vindu er velegnet til høvlet treverk som f.eks. vinduer, dører, gjerder, garasjeporter, staffasje, hagemøbler o.l. Herregård Exclusive Dør & Vindu kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger som f.eks. takrenner og beslag o.l.

Revidert 13.08.25

Symboler



Tekniske data

Type:	Oljemaling
Farge:	Hvit, A, B, C, gul, klar rød, oker og oksydrød base
Glans:	40 – 60 halvblank
Litervekt:	1,2 kg/l (hvit)
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-150 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50-100 mikrometer
Anbefalt forbruk:	
Høvlet treverk:	9-15 m ² /liter
Uhøvlet treverk:	6-9 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	12 timer
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	0°C. Temperaturen i luft og underlag må være over 0°C.

Forbehandling	Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjøco Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Gjøco Husvask før grunning med Gjøco Oljegrunning. På høvlet treverk, blanke underlag, sidekanter og falser på ytterpanel, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse tre fibre fjernes ved stålborsting/skraping. Vakuum- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit. Bare flekker (oppstått etter stålborsting/skraping) påføres Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samme farge som toppstrøket før videre behandling.
Grunning	Nytt og ubehandlet bart treverk skal påføres ett strøk Gjøco Oljegrunning. For ekstra god beskyttelse kan ferdig fabrikk grunnet eller impregnert treverk påføres et tynt strøk Gjøco Oljedekkbais/Oljemaling i samme farge som ønsket toppstrøk, før videre behandling.
Bruksmåte	Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk og kanter.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, eller bland ulike batchnummer før bruk. for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. Tomme blikkspann leveres til miljøstasjon. 
Øvrig informasjon	Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Kvister og tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brann beskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflassing. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brennes over GjøcoMix. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

